



SAKRET BK FOAM LIIMVAHT

20.02.15.

Kasutusvalmis ühekomponentne polüuretaan-liimvaht vahtpolüstüreenist soojusisolatsiooniplaatide liimimiseks hoonete vundamentidele ja fassaadidele.

Kasutuskohad:

- Sise- ja välistingimustes
- Vundamentidele, seintele ja lagedele

Rakendused:

- Vahtpolüstüreenist (EPS ja XPS) soojusisolatsiooniplaatide kinnitamiseks uutele ja renoveeritavatele hoonetele.
- Võimalik kasutada ka vahtpolüstüreenist dekoratiivelementide liimimiseks.
- Sobilik soojusisolatsiooniplaatide vaheliste vuukide täitmiseks.
- Sobilik ka olemasolevale soojusisolatsioon-liitsüteemile lisasoojustuse liimimiseks (vt. Sakret SanReMo).
- Kasutatav liimimiseks mineraalsetele aluspindadele (betoon, krohv, tellised jms.), vahtpolüstüreenile (EPS ja XPS), mineraalsele villale, puidule, puitlaast- ja kipskartongplaatidele, bituumen- ja mineraalsele hüdroisolatsioonile, alumiiniumile ja tsingitud metallile.

Omadused:

- Tagab kõrgendatud tööjõudluse ja palju suurema nakkuvuse, kui tsemendi baasil liimid
- Väga heade soojust isoleerivate omadustega
- Välistab külmasilla tekke
- Madala paisumiskoefitsendiga
- Mugav kasutamisel, väiksema kuluga, kui tsemendi baasil liimid
- Kasutatav fassaadide soojusisolatsioon-liitüstemide kinnitamiseks
- Võimalik kasutada madalatel õhutemperatuuridel ja kõrge suhtelise õhuniiskuse korral

Koostisained:

- Polüuretaan

Tehnilised andmed:

Värvus	hall
Ballooni temperatuur kasutamisel	+5°C kuni +30°C
Õhutemperatuur kasutamisel	-10°C kuni +30°C
Liimvahu parim nakkuvus	+20°C juures
Tolmukuiv	8-10 min
Kõvenemisaeg	u. 30 min
Järelpaisumine	Kuni 30%
Lubata suhteline õhuniiskus tööde teostamise ajal	üle 90%
Kulu plaatide fassaadile liimimisel	6-8 m ² ühe ballooniga
Kulu plaatide vundamendile liimimisel	kuni 14 m ² ühe ballooniga
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+25°C

Täiendavad tehnilised parameetrid on ära toodud toote toimivusdeklaratsioonis.



SAKRET BK FOAM LIIMVAHT

20.02.15.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ja kandevõimeline.
- puhastada mustusest, irduvatest ja lahtistest kihtidest, tolmust ja muust nakkumist vähendavatest materjalidest.
- Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.
- Suuremad tühimikud ja augud täita sobiliku krohvi- või remondiseguga.
- Miinuskraadidega töötades mitte kanda liimvahtu jäätunud või lumisele pinnale.
- Nakke kontrollimiseks soovitame eelnevalt liimida materjali proovitüki aluspinnale ning see ära rebida.

Töö käik:

- Ühendage aerosoolballoon vahupüstoliga ja loksutage korralikult.
- Enne soojusisolatsiooniplaatide fassaadile liimimist paigaldage sokliile Sakreti alumiiniumist sokliprofiil või alternatiivne plastist sokliprofiil Sakret MAT D34.
- Kandke liimvaht soojusisolatsiooniplaadile katkematu joana kogu plaadi perimeetri ulatuses 2-4 cm kaugusele plaadi äärtest ja üks triip plaadi keskele paralleelselt plaadi pikema küljega.
- Vundamentide soojustamisel kandke liimvaht 5 triibuna plaadi tasapinnale paralleelselt lühema küljega, äärmise triibu kaugus servast on 2 cm.
- Peale liimvahu pealekandmist oodata u 2 min ja seejärel suruda plaat vastu seina. Liimitud plaatide pinnatasasust on võimalik korrigeerida kuni 5 minuti jooksul.
- Lagedele liimisel kasutage plaatide fikseerimiseks kinniteid.
- Tardunud vahtu tuleb kaitsta UV-kiirte eest.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Sademete ajal või tugeva tuule korral töötades katta tellingud tellinguvõrguga Sakret SN 90 või kattekilega.
- Värsket liimvahtu võib töövahenditelt või aluspinnalt eemaldada atsetooni või PU-vahu puhastusvahendiga.
- Kuivanud liimvahtu on võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.
- Vahupüstol puhastada koheselt peale aerosoolballoonilt eemaldamist PU-vahu puhastusvahendiga.

Pakend:

- Aerosoolballon 750 ml, kartongkarbis 12 tk

Säilitamine:

- Balloone transportida ja ladustada ainult püstises asendis ning kuivas kohas temperatuuril +5°C kuni +30°C, kaitsta otsese päikesepeaste eest.
- Säilivusaeg 18 kuud

Utiliseerimine:

- Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Toode võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud diisotsüanaatide suhtes.
- Astmat põdevad, ekseemi või nahaprobleemide all kannatavad inimesed peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet selle tootega.
- Toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, välja arvatud juhul, kui kasutatakse sobiva filtriga gaasimaski tüübi EN 14387 mask A1 tüüpi filtriga.
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



SAKRET BK FOAM LIIMVAHT

20.02.15.

Täiendaf informatsioon:

- Toodeud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodeud või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.