



## SAKRET SFP PEENETERALINE LUBIKROHV VÄHESE TSEMENDIGA

05.05.15.

Peeneteraline vähese tsemendilisandiga lubikrohv restaureeritavatele ja uutele ehitistele viimistluskihi tegemiseks.

- Kasutuskohad:**
- Välistingimustes, sisetingsimustes
  - Seintele, soklitele, lagedele

- Rakendused:**
- Kasutatav fassaadide ja siseseinte õhukesekihiliseks viimistlemiseks enne värvimist
  - Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
  - Sobilik lubi- ja lubitsemmentkrohviga krohvitud pindadele
  - Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade krohvimiseks
  - Välistingimustes ülevärvitav lubi-, silikaat-, või silikoonvaikvärvidega
  - Sisetingsimustes ülevärvitav akrüül- või lateksvärvidega

- Omadused:**
- Plastne
  - Kõrge veeauru läbilaskvusega
  - Hea lihvitavusega
  - Väga hea töödeldavusega

- Koostisained:**
- Kustutatud lubi
  - Valge portlandtsement
  - Lubjajahu, täiteained
  - Kvartsiiv

**Tehnilised andmed:**

Värvus	Valge pulber
Tsemendi sisaldus	2% mahust
Tihedus	Ca 1,30 kg/dm <sup>3</sup>
Maksimaalne terasuurus	0,5 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus ühekordsel pealekandmisel	1-4 mm
Kulu 1 mm paksuse kihi korral	1,3 kg/m <sup>2</sup>
Lisatav veekogus pakendi kohta	u. 4 - 4,5 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS I
Paindetugevus	≥0,56 N/mm <sup>2</sup>
Veeauru läbilaskvus	μ 25 (tabelväärtus EN 1745)
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuletundlikkus	A1



## SAKRET SFP PEENETERALINE LUBIKROHV VÄHESE TSEMENDIGA

05.05.15.

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba
- Pinnad tasandada vajadusel Sakreti lubitsement- või lubikrohvidega
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, krohv, puhastada sooladest ja tolmust
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, tuleb värv seinast eemaldada
- Toodet on soovitatav kanda aluskrohvidele, mitte krohvimata müürimaterjalile või betoonile
- Poorsed pinnad on soovitatav enne krohvimist niisutada, aga mitte vahetult enne toote peale kandmist (pind ei tohi olla märg)
- Ettevalmistatud pinnad kruntida kuni 1:4 veega lahjendatud silikaatnakkekrundiga Sakret KSp

### Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumaski puhta külma veega
- Segamiseks kasutada käsimeksrit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni
- Mört kanda pinnale krohvikellu või pahtlilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni
- Peale krohvikihi tardumist võib pinda viltida, hõõruda krohvišvammiga, kivistunud pinda on võimalik lihvida liivapaberi abil

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest
- Pindu võib värvida või katta tapeediga alles pärast täielikku kivistumist
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega
- Krohvikihiki ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv

### Pakend:

- Plastämber 20 kg, alusel 16 tk

### Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis
- Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast

### Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

### Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

### Täiendav informatsioon:

- Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee), [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.