

	ALBAU SIA	<b>V 03</b>
	<b>Produkta tehniskā datu lapa</b>	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

## Hidroizolācijas lentā

**SAKRET D**  
**SWP-80-51297-50**  
**SWP-80-51298-10**



<b>Apraksts:</b>	Trīsslāņu ūdensizturīgā membrāna aizsargā grīdas un sienas zem flīžu klājuma pret pamatnes plaisāšanu un mitruma migrāciju.
<b>Materiāla sastāvs:</b>	<b>Substrāts:</b> divas neausta polipropilēna kārtas <b>Membrāna:</b> viens iekšējais slānis no polietilēna hidroizolācijas membrānas
<b>Pielietojums:</b>	Blīvēšanas un hidroizolācijas atdalīšanas lentā lietošanai ar flīzēm vai dabīgo akmeni, lai izveidotu drošu hidroizolāciju. Izmantojot iekštelpās, hidroizolācijas lentā piemērota vidēja līdz liela bezspiediena ūdens daudzuma aizturēšanai, kā arī vidēja līdz liela ūdens daudzuma ar pozitīvu spiedienu aizturēšanai (piem., dzīvojamā māju vannas istabās, rūpnieciskās virtuvēs un dušas telpās (mājsaimniecībās un koplietošanas iestādēs)) un āra darbos (balkonos un terasēs, kas neatrodas virs lietojamām telpām).
<b>Krāsa:</b>	Dzeltena
<b>Kopējais platums:</b>	120 mm
<b>Kopējais biezums (apm.):</b>	0,7 mm
<b>Materiāla svars (apm.):</b>	43 g / m <sup>2</sup>
<b>Temperatūras noturība: min. / maks.</b>	- 30°C / + 90°C
<b>Garums rullī:</b>	10 un 50 metri

<b>Fizikālās īpašības: (apm.)</b>	<b>DIN</b>	<b>Vērtība</b>
Spiediena izturība: maks.	lekšējais	2,0 bāri
Pārraušanas spēks, garenvirzienā	DIN EN ISO 527-3	104 N / 15 mm
Pārraušanas spēks, sānu (laterālā) virzienā	DIN EN ISO 527-3	23 N / 15 mm
Pārrāvums stiepjot, garenvirzienā	DIN EN ISO 527-3	70 %
Pārrāvums stiepjot, sānu (laterālā) virzienā	DIN EN ISO 527-3	335 %
Jaudas elastīgā absorbcija par 25% sānu (laterālā) virzienā	DIN EN ISO 527-3	0,3 N / mm
Jaudas elastīgā absorbcija par 50% sānu (laterālā) virzienā	DIN EN ISO 527-3	0,3 N / mm
Ūdens spiediena noturība	DIN EN 1928 (Versija B)	> 1,5 bāri
UV-noturība: min.	DIN EN ISO 4892-2	> 500 h
<b>Ķīmiskās īpašības:</b>	Izturība pēc 7 dienas ilgas uzglabāšanas istabas temperatūrā šādās ķīmiskās vielās	+ = izturīgs 0 = samazināta izturība - = nav izturīgs
Hlorūdeņražskābe 3%	lekšējā	+
Sērskābe 35%	lekšējā	+
Citronskābe 100 g/l	lekšējā	+
Pienskābe 5%	lekšējā	+
Kālija hidroksīds 3% / 20%	lekšējā	+ / +
Nātrija hipohlorīts 0,3 g/l	lekšējā	+
Sālsūdens (20 g/l jūras ūdens sāls)	lekšējā	+
<b>Papildelementi:</b>	<b>SAKRET artikuls</b>	
Hidroizolācijas audums	Die	
Ārējais stūris	Dex	
Hidroizolācijas manšete sienām	Dw	
Hidroizolācijas manšete sienām ar poliuretāna gredzenu	Dw+	
Hidroizolācijas manšete grīdai	Db	

Sistēmas komponentu fizikālās īpašības var atšķirties no augšminētajiem datiem.

**Sertificēts atbilstoši DIN EN ISO 9001: 2008**

**Ražots ES**

**Garantija:** 5 gadu garantija garantētajām izstrādājuma īpašībām

**Uzglabāšana:** vēsā un sausā vietā, sargot no saules gaismas. Izlietot 24 mēnešu laikā no saņemšanas brīža.

Augšminētie tehniskie dati ir vidējās vērtības. Tehniskās informācijas un norādījumu par pielietojumu pamats ir mūsu pieredze un pašreizējās zināšanas. Neskatoties uz to, katrs lietotājs ir atbildīgs par to, lai veiktu izmēģinājumus ar oriģinālajām vielām ar nolūku pārliecināties par mūsu izstrādājumu piemērotību paredzētajam nolūkam, ņemot vērā visus ar lietošanu saistītos parametrus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir papildu jautājumi.