

**SAKRET FM**
**Ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsa**

15 08 21

Pilnīgi matēta ūdens dispersijas akrila krāsa ar siloksāna piedevu mūra un apmetuma fasādēm

**Pielietojums:**

- Ārdarbiem
- Fasādes apdarei

**Piemērotība:**

- Betona virsmām
- Apmetām virsmām
- Ķieģeļu virsmām
- Jaunas virsmas krāsošanai
- Iepriekš ar dispersijas krāsu pārklātas virsmas krāsošanai
- Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar kalņa krāsām

**Īpašības:**

- Ekoloģiski tīra
- Pilnīgi matēta
- Modificēta ar siloksānu
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Ūdeni un netīrumus atgurūdoša
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Aizsargā virsmu no CO<sub>2</sub> iedarbības
- Laba segtspēja
- Ir aizsargāta pret aļģu un sēnīšu koloniju veidošanos

**Komponentes:**

- Akrila kopolimēra dispersija
- Polisiloksāna emulsija
- Pigmenti
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

**Tehniskie dati:**

Tonis	Balta un tonējama (A un C bāzes)
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pilnīgi matēta
Ūdens tvaika caurlaidība (ISO 7783-2)	Sd < 0,14 m, klase 1
Ūdens caurlaidība (EN 1062-3)	W = 0,1 – 0,5 kg/m <sup>2</sup> /st <sup>0,5</sup> , klase 2
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu akārtoti var krāsot pēc 12 stundām
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,35 – 1,50
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 20rpm)	100 - 200
pH	8 - 9
Sausais atlikums, %	58

## SAKRET FM

## Ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsa

15 08 21

<b>Pamatnes sagatavošana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krāsojamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums <math>\leq 2\%</math>)</li> <li>• Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem un putekļiem</li> <li>• Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklku vai drāšu birsti.</li> <li>• Svaigas betona virsmas krāsot ne agrāk, kā 28 dienas pēc celtniecības darbu pabeigšanas</li> <li>• Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupešo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu</li> <li>• Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli</li> <li>• Virsmu nogruntēt ar SAKRET FM grunti-koncentrātu, kas pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni attiecībā 1: 3</li> <li>• Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt</li> </ul>
<b>Izstrāde:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krāsošanu var veikt 12 stundas pēc gruntēšanas</li> <li>• Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt</li> <li>• Krāsa ir gatava lietošanai</li> <li>• Pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma)</li> <li>• Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu</li> <li>• Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,017"- 0,021") 2 kārtas</li> </ul>
<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par <math>+5^{\circ}\text{C}</math> un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%</li> <li>• Nekrāsot tiešu saules staru iedarbībā, lietus un stipra vēja laikā</li> <li>• Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai</li> <li>• Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas</li> </ul>
<b>Patēriņš:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 – 8 m<sup>2</sup>/l klājot vienā kārtā</li> <li>• Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.</li> </ul>
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP spainis 9 l / pilna paleta 33 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši</li> <li>• Glabāt pie temperatūras <math>+5^{\circ}\text{C}</math> līdz <math>+30^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> <li>• Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/c) 40g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 7 g/l.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru <math>+23\pm 2^{\circ}\text{C}</math> un relatīvo gaisa mitrumu <math>50\pm 5\%</math></li> <li>• <b>Nesasadēt!</b></li> </ul>

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	9 l	33 gb./pal.	4751006564800
C bāze	9 l	33 gb./pal.	4751006564824

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.