

SAKRET KS
**Ūdens dispersijas silikāta krāsa
minerālām virsmām**

15 08 21

Pilnīgi matēta kālija silikāta ūdens bāzes krāsa minerālām virsmām

Pielietojums:

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Fasādes apdarei

Piemērotība:

- Betona virsmām
- Kaļķa, kaļķa-cementa apmetumam
- Silikāta ķieģeļu virsmām
- Jaunas virsmas krāsošanai
- Iepriekš ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa, silikāta krāsām krāsotām virsmām
- Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar alkīda, akrila, silikona krāsām

Īpašības:

- Ekoloģiski tīra
- Nedegoša
- Pilnīgi matēta
- Izcila ūdens tvaika caurlaidība
- Laba segtspēja
- Ir aizsargāta pret aļģu un sēnīšu koloniju veidošanos

Komponentes:

- Kālija silikāta šķīdums
- Akrila kopolimēra dispersija
- Pigmenti
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta un tonējama (A, B un C bāzes)
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pilnīgi matēta
Ūdens tvaika caurlaidība (ISO 7783-2)	Sd < 0,14 m, klase 1
Ūdens caurlaidība (EN 1062-3)	W > 0,5 kg/m ² /st ^{0,5} , klase 1
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu akārtoti var krāsot pēc 12 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,34 – 1,50
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5 rpm)	300 - 900
pH	10 - 12
Sausais atlikums, %	55

**Pamatnes
sagatavošana:**

- Krāsojamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem un putekļiem
- Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklku vai drāšu birsti.
- Svaigas betona virsmas krāsot ne agrāk, kā 4 nedeļas pēc celtniecības darbu pabeigšanas
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu
- Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli
- Aizsargāt vietas, kas nav paredzētas apstrādāšanai (metāla virsmas, logu stiklus u.c.)
- Virsmu nogruntēt ar SAKRET KSG vai SAKRET KSP grunti
- Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt

SAKRET KS
**Ūdens dispersijas silikāta krāsa
minerālām virsmām**

15 08 21

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsošanu var veikt 12 stundas pēc gruntēšanas • Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt • Krāsa ir gatava lietošanai • Pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma) • Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu • Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,017"- 0,021") 2 kārtas • Pilnas virsmas plaknes jānoklāj vienā piegājienā tā, lai neveidojas krāsas pārklājuma vietas
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% • Nekrāsot tiešu saules staru iedarbībā, lietus un stipra vēja laikā • Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – 5 m²/l klājot vienā kārtā uz gruntētas virsmas • Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • PP spainis 9 l / pilna palete 33 gb. • Met. spainis 2,7 l / pilna palete 120 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. • Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/c) 40g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 21 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5% • Nesasadēt!

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	9 l	33 gb./pal.	4751006565814
A bāze (balta)	2,7 l	120 gb./pal.	4751006562462
B bāze	9 l	33 gb./pal.	4751006562721
B bāze	2,7 l	120 gb./pal.	4751006562752
C bāze	9 l	33 gb./pal.	4751006562738
C bāze	2,7 l	120 gb./pal.	4751006562769

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.