

**SAKRET KS G Balta silikāta gruntskrāsa minerālām virsmām 15 08 21**

Balta kālija silikāta gruntskrāsa minerālu virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas ar SAKRET KS krāsu

Pielietojums:	<ul style="list-style-type: none">Ārdarbiem un iekšdarbiemFasādes apdarei																
Piemērotība:	<ul style="list-style-type: none">Betona virsmāmKaļķa, kaļķa-cementa apmetumamSilikāta ķieģeļu virsmāmJaunas virsmas gruntēšanaiIepriekš ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa, silikāta krāsām krāsotām virsmāmNav piemērota virsmām, kas krāsotas ar alkīda, akrila, silikona krāsām																
Īpašības:	<ul style="list-style-type: none">Ekoloģiski tīraNedegošaUzlabo virsmas adhēzijuNostiprina virsmuIzlīdzina virsmas uzsūkšanas spējuSamazina krāsas patēriņuIzcila ūdens tvaika caurlaidība																
Komponentes:	<ul style="list-style-type: none">Kālija silikāta šķīdumsAkrila kopolimēra dispersijaBalts pigmentsInertās pildvielasTehnoloģiskās piedevas																
Tehniskie dati:	<table border="1"><tr><td>Tonis</td><td>Balta</td></tr><tr><td>Atšķaidītājs</td><td>Ūdens</td></tr><tr><td>Spīdums</td><td>Pilnīgi matēta</td></tr><tr><td>Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%</td><td>Virsmu var krāsot pēc 12 stundām</td></tr><tr><td>Blīvums, g/cm³</td><td>1,41 – 1,45</td></tr><tr><td>Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5 rpm)</td><td>300 - 900</td></tr><tr><td>pH</td><td>10 – 11,5</td></tr><tr><td>Sausais atlikums, %</td><td>55</td></tr></table>	Tonis	Balta	Atšķaidītājs	Ūdens	Spīdums	Pilnīgi matēta	Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu var krāsot pēc 12 stundām	Blīvums, g/cm³	1,41 – 1,45	Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5 rpm)	300 - 900	pH	10 – 11,5	Sausais atlikums, %	55
Tonis	Balta																
Atšķaidītājs	Ūdens																
Spīdums	Pilnīgi matēta																
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu var krāsot pēc 12 stundām																
Blīvums, g/cm³	1,41 – 1,45																
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5 rpm)	300 - 900																
pH	10 – 11,5																
Sausais atlikums, %	55																



SAKRET KS G Balta silikāta gruntskrāsa minerālām virsmām 15 08 21

Pamatnes sagatavoša-na:	<ul style="list-style-type: none"> Gruntējamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums $\leq 2\%$) Agrāk nekrāsotas virsmas attīriņ no sāļiem, netīrumiem un putekļiem Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklu vai drāšu birsti Svaigas virsmas pēc celtniecības darbu pabeigšanas gruntēt un krāsot ne agrāk, kā: <ul style="list-style-type: none"> - Betons – pēc 28 dienas - Kalķa/cementa apmetums (SAKRET CLP+, MAP-MFF) – pēc 14 dienas - Minerālais dekoratīvais apmetums (SAKRET SBP, MRP-E) – pēc 14 dienas - Gatavais dekoratīvais silikona-silikāta, silikāta apmetums (SAKRET SMS, SIL) – pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas Iepriekš krāsotām virsmām notīriņ atlupušo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svai-gu virsmu Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli Aizsargāt vietas, kas nav paredzētas apstrādāšanai (metāla virsmas, logu stiklus u.c.)
Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Grunti pirms lietošanas rūpīgi samaisīt Grunts ir gatava lietošanai Gruntēt ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,017"- 0,021") Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par $+5^{\circ}\text{C}$ un gaisa relatiivajam mitrumam ne lielākam par 80% Negruntēt lietus un stipra vēja laikā Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> $3 - 6 \text{ m}^2/\text{l}$ Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> PP spainis 10 l / pilna palete 33 gab.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši Glabāt pie temperatūras $+5^{\circ}\text{C}$ līdz $+30^{\circ}\text{C}$ Sargāt no sala!
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 22 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50 \pm 5\%$

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	10 l	33 gab./pal.	4751006562349

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.