

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

01/August 2014

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Portlandcements EN 197-1
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**AALBORG WHITE cement**  
**Portlandcements CEM I 52,5 R - SR5**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Būvniecībā, betonu un javu izgatavošana**

- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**Aalborg Portland A/S, Rordalsvej 44, 9100 Aalborg, Denmark**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): nav piemērojams
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 1+**
- Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 197-1**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **Bureau Veritas Certification (Nr. 0615) veica ražotāja produkcijas un kontroles sertifikāciju, pamatojoties uz sākuma inspicēšanas rezultātiem un ražotāja produkcijas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu atbilstīgi sistēmai 1+ un izdeva Ražošanas kontroles procesa atbilstības sertifikātu Nr. 0615-CPD-9806 (izdots 08/07/2013)**

- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība pēc 1 diennakts:	19-25 Mpa	EN 197-1
Spiedes stiprība pēc 2 diennaktīm:	37-45 Mpa	
Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm:	53-65 Mpa	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	66-76 Mpa	
Saistīšanās laiks (sākums):	110-160 min.	
Karsēšanas zudumi:	≤ 2 %	
Nešķīstošais atlikums:	≤ 0,3 %	
Sulfātu saturs, SO <sub>3</sub> :	1,8-2,3 %	
Hlorīdu saturs, Cl:	≤ 0,04 %	
Sārmu saturs:	≤ 0,3 %	
Ūdenī šķīstošā hroma saturs Cr <sup>6+</sup> :	≤ 2 mg/kg	
Y- atstarošana:	85-89,5%	
Bleins:	3090-3190 kg/m <sup>3</sup>	

- Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā:

Birgit Jensen, Kvalitātes un darba drošības vadītājs,  
Aalborg Portland A/S

Izsniegšanas vieta, datums:

Aalborg, 2014/08/01