



SAKRET KZM 2– Cementa-kaļķa java kaļķakmens un dabīgā akmens mūrēšanai

20 05 25

Cementa-kaļķa java mūrēšanai (stiprības klase M 2,5 saskaņā ar standartu EN 998-2)

- Pielietojums:**
- Uz kaļķa, baltā cementa un smilšu bāzes veidota java kaļķakmens un dabīgā akmens kā arī ķieģeļu un citu mūsdienu materiālu mūrēšanai, kad nav nepieciešama liela spiedes stiprība (spiedes stiprības klase M 2,5 saskaņā ar standartu EN 998-2).
 - Var izmantot vertikālo mūra šuvju atjaunošanai un remontam.
 - Mūrjava visu veidu sienu mūrēšanai no ķieģeļiem un blokiem.
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Plastiska, viegli pielietojama

- Komponentes:**
- Portlandcements (9%)
 - Kaļķhidrāts
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 4,5-5,0 l
	Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
	Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
	Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 3 N/mm ²	
	Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 1,5 N/mm ²	
	Maksimālais grauda izmērs:	līdz 2 mm	
	No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 16 litrus javas	
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Mūrēšanai paredzētiem akmeņiem un ķieģeļiem ir jābūt tīriem, nesamirkušiem un neapledojušiem.
 - Mūrim, kuram paredzēts aizpildīt un atjaunot šuves, jābūt pietiekami stipram, šuvēm jābūt tīrām un sausām.
 - No šuvēm ir jāiztīra drūpošie slāņi, kā arī citi atdalāmi materiāli, kā arī netīrumi, putekļi, tauku paliekas un citi adhēziju samazinoši netīrumi.

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
 - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Visus darbus jāveic ievērojot cementa-kaļķa javu mūrēšanas un remontdarbu tehnoloģijas noteikumus!
 - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni. 17 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.

- Iepakojums:**
- Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
 - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.



SAKRET KZM 2– Cementa-kaļķa java kaļķakmens un dabīgā akmens mūrēšanai

20 05 25

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006565418

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.