

SAKRET KS G Balta silikāta gruntskrāsa minerālām virsmām 19 04 26

Balta kālija silikāta gruntskrāsa minerālu virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikātkrāsu, kaļķu-cementa, kaļķu krāsām

Pielietojums:

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Fasādes apdarei

Piemērotība:

- Betona virsmām
- Kaļķa, kaļķa-cementa apmetumam
- Silikāta ķieģeļu virsmām
- Iepriekš ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa, silikāta krāsām krāsotām virsmām
- Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar alkīda, akrila, lateksa vai silikona krāsām

Īpašības:

- Ekoloģiski tīra
- Nedegoša
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Nostiprina virsmu
- Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Samazina krāsas patēriņu
- Ļoti laba ūdens tvaika caurlaidība

Komponentes:

- Kālija silikāta šķīdums
- Kopolimēra dispersija
- Balts pigments
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pilnīgi matēta
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu var krāsot pēc 12 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,41 – 1,45
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5 rpm)	300 - 900
pH	10 – 11,5
Sausais atlikums, %	55

Pamatnes sagatavošana:

- Gruntējamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no sāļiem, netīrumiem un putekļiem
- Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklu vai drāšu birsti
- Svaigas minerālas virsmas, pēc celtniecības darbu pabeigšanas, gruntēt un krāsot ne agrāk, kā pēc 28 dienām, gatavo dekoratīvo silikona-silikāta apmetumu (SAKRET SMS) – pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu
- Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli
- Aizsargāt vietas, kas nav paredzētas apstrādāšanai (metāla virsmas, logu stiklus, alumīnija konstrukcijas u.c.)



SAKRET KS G Balta silikāta gruntskrāsa minerālām virsmām 19 04 26

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> • Grunti pirms lietošanas rūpīgi samaisīt • Grunts ir gatava lietošanai • Gruntēt ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,017"- 0,021") • Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzņemt
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt no +5 līdz +25 °C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% • Negruntēt lietus un stipra vēja laikā • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – 6 m²/l • Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • PP spainis 10 l / pilna palete 33 gab.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C • Sargāt no sala!
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. • Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/c) 40g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 22 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	10 l	33 gab./pal.	4751006562349

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.