

SAKRET WET

Krāsa mitrām telpām

15 08 21

Pusmatēta ūdens dispersijas akrila krāsa mitrām telpām

Pielietojums:

- Dzīvojamās (vannas istabās, virtuvēs) un sabiedriska lietojuma telpās (partikas pārstrādes telpās, slimnīcās, bērnudārzos)
- Sienu un griestu krāsošanai mitrās telpās, kur ir augstas prasības pret mazgāšanu un nodilumizturību
- Telpās, kur iespējama mikroorganismu koloniju veidošanās

Piemērotība:

- Jaunas un iepriekš krāsotas virsmas krāsošanai
- Betona virsmām
- Apmestām virsmām
- Ķieģeļu virsmām
- Špaktelētām virsmām
- Ģipškartona plātnēm
- Kokšķiedras plātnēm
- Krāsojamo tapešu virsmām

Īpašības:

- Ekoloģiski tīra
- Pusmatēta
- Tonējama gaišos toņos
- Paredzēta intensīvai mitrajai kopšanai
- Noturīga pret dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem
- Ar pretpelējuma piedevu
- Laba segtspēja
- Viegli uzklājama

Komponentes:

- Akrila kopolimēra dispersija
- Pigmenti
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta un tonējama gaišos toņos (A bāze)
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pusmatēta
Izturība pret mitru beršanu (ISO 11998/ EN 13300)	3 μm (28 dienas, 200 ciklu), klase 1
Izturība pret mazgāšanu (SFS 3755)	Iztur vairāk kā 10000 mazgāšanas ciklus
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu akārtoti var krāsot pēc 4 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,28 – 1,32
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Sausais atlikums, %	54

Pamatnes sagatavošana:

- Krāsojamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem, taukiem un putekļiem
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu
- Virsmu, kas iepriekš ir bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus
- Ja nepieciešams, nošpaktelēt. Mitrām telpām lietot špakteles SAKRET CC, SAKRET LCC
- Virsmu nogruntēt ar gruntējuma krāsu SAKRET KG

SAKRET WET

Krāsa mitrām telpām

15 08 21

Izstrāde:

- Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt
- Krāsa ir gatava lietošanai
- Klājot uz virsmas pirmo krāsas kārtu, kā arī izmantojot krāsas uzklāšanai smidzinātāju vajadzības gadījumā krāsa jāatšķaida ar ūdeni (līdz 10% no tilpuma)
- Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu
- Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,015" - 0,021") 1 - 2 kārtas
- Griesti jākrāso gaismas krišanas virzienā

Papildus norādījumi izstrādei:

- Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt no +7°C līdz +25°C (ieteicams +18±2°C) un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Ja telpā ir pārāk augsta temperatūra vai arī caurvējš, var veidoties nekvalitatīva plēve
- Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš:

- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.
- 8 – 10 m²/l – gludas virsmas klājot vienā kārtā
- 7– 9 m²/l – ģipškartona plātņu, krāsojamo tapešu un špaktelētas virsmas klājot vienā kārtā
- 4– 5 m²/l – ar dekoratīvo apmetumu apmestas un rupjas virsmas klājot vienā kārtā

Virsmas kopšana

- Virsmas tīrīšanu ar neitrālu mazgāšanas līdzekli (pH 6 - 8) ar sūkli vai lupatiņu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas
- Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 8 - 10), pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni
- Mazgāšanas šķīduma sagatavošanas laikā jāievēro ražotāja ieteikumus
- Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas, pieļaujama uzmanīga tīrīšana ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatiņu.

Iepakojums:

- PP spainis 9 l / pilna palete 33 gb.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
- **Sargāt no sala!**

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/a) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā <30 g/l.

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	9 l	33 gb./pal.	4751006562967

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.