



## SAKRET ZM – CEMENTA JAVA

21 05 05

Cementa java mūrēšanai (stiprības klase M10 saskaņā ar standartu EN 998-2) un apmešanai (stiprības klase CS IV saskaņā ar standartu EN 998-1)

### Pielietojums:

- Mūrjava visu veidu sienu mūrēšanai no ķieģeļiem un blokiem.
- Uz pietiekami stiprām minerālajām virsmām var izmantot kā apmetumjavu.
- Var izmantot kā remontsastāvu, kad nepieciešama cementa java (nesatur kaļķi).
- Var izmantot mitrām telpām.
- Var izmantot dūmvadu mūrēšanai.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

### Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība
- Pelēkā vai baltā krāsā

### Komponentes:

- Portlandcements
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

### Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	12,5 kg	aptuveni 1,75 l
	25 kg	aptuveni 3,5 l
	40 kg	aptuveni 5,5 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	
Maksimālais grauda izmērs:	līdz 3,0 mm	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 15 litrus javas	
No 40 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 24 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

### Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Īpaši blīvas un gludas betona virsmas jāgruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.

### Izstrāde:

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.

### Papildus norādījumi izstrādei:

- Visus darbus jāveic ievērojot cementa javu mūrēšanas un apmešanas vai remontdarbu tehnoloģijas noteikumus!
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

### Patēriņš:

- Aptuveni. 17 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.



## SAKRET ZM – CEMENTA JAVA

21 05 05

<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papīra maisi 12,5 kg / pilna palete 96 gb.</li> <li>Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.</li> <li>Papīra maisi 40 kg / pilna palete 36 gb.</li> <li>1000 kg / BigBag iepakojums / pēc iepriekšēja pasūtījuma</li> <li>10000-20000 kg / pieejams siloss / pēc iepriekšēja pasūtījuma</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.</li> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.</li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.</li> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!</li> <li>Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus <math>\leq 0,0002\%</math>.</li> <li>Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (<math>&gt; +25^{\circ}\text{C}</math>).</li> <li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru <math>+23\pm 2^{\circ}\text{C}</math> un relatīvo gaisa mitrumu <math>50\pm 5\%</math>.</li> <li>Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.</li> </ul>

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	12,5 kg	96 gb./pal.	4751006563735
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006562059
Pelēka	40 kg	36 gb./pal.	4751006560055
Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006565319

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.