

TEHNISKO DATU LAPA

ŪDENI REDUCĒJOŠĀ / PLASTIFICĒJOŠĀ PIEDEVA BETONAM LP 1.

07 01 21

Lietojams betonu ražošanai civilajai, industriālajai un transporta objektu celtniecībai.
Atbilstības sertifikāta Nr. 1327-CPR-0895, LVS EN 934-2+A1:2012, T2.

Pielietojums:	<ul style="list-style-type: none"> Cementa saistvielas produktu konsistences uzlabošanai 																
Piemērotība:	<ul style="list-style-type: none"> Visu veidu betoniem un cementa javām, plastificēšanai un ūdens reducēšanai 																
Īpašības:	<ul style="list-style-type: none"> Ar nelielu daudzumu var panākt augstu plastifikācijas līmeni (no S 1 līdz S4) Saglabājas betona masas viendabīgums, nenotiek noslāņošanās; Augsts betona plastiskums pēc sacietināšanas. Palielināta lieces stiprība; Nesatur hlora jonus. Ļauj samazināt cementa daudzumu receptē 																
Komponentes:	<ul style="list-style-type: none"> Nātrija lignosulfonāts Kalcinētā soda Piedevas 																
Tehniskie dati:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forma</th> <th>Šķidrums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>9-11</td> </tr> <tr> <td>Blīvums, g/cm³</td> <td>1,14±0,01</td> </tr> <tr> <td>Krāsa</td> <td>Brūna</td> </tr> <tr> <td>Sausais atlikums %:</td> <td>27-29%</td> </tr> <tr> <td>Spiedes stiprība 7 un 28 dienu vecumā testēšanas maisījumam</td> <td>≥110% no kontrolmaisījuma</td> </tr> <tr> <td>Gaisa saturs testēšanas maisījumā</td> <td>≤2% (no tilpuma) vairāk nekā kontrolmaisījumā</td> </tr> <tr> <td>Ūdens samazināšana testēšanas maisījumam pēc ūdens daudzuma</td> <td>≥5% salīdzinājumā ar kontrolmaisījumu</td> </tr> </tbody> </table>	Forma	Šķidrums	pH	9-11	Blīvums, g/cm ³	1,14±0,01	Krāsa	Brūna	Sausais atlikums %:	27-29%	Spiedes stiprība 7 un 28 dienu vecumā testēšanas maisījumam	≥110% no kontrolmaisījuma	Gaisa saturs testēšanas maisījumā	≤2% (no tilpuma) vairāk nekā kontrolmaisījumā	Ūdens samazināšana testēšanas maisījumam pēc ūdens daudzuma	≥5% salīdzinājumā ar kontrolmaisījumu
Forma	Šķidrums																
pH	9-11																
Blīvums, g/cm ³	1,14±0,01																
Krāsa	Brūna																
Sausais atlikums %:	27-29%																
Spiedes stiprība 7 un 28 dienu vecumā testēšanas maisījumam	≥110% no kontrolmaisījuma																
Gaisa saturs testēšanas maisījumā	≤2% (no tilpuma) vairāk nekā kontrolmaisījumā																
Ūdens samazināšana testēšanas maisījumam pēc ūdens daudzuma	≥5% salīdzinājumā ar kontrolmaisījumu																
Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Pirms lietošanas pret sala piedevai labi jā sajauc. Piedevu pievieno kopā ar ūdeni, kas paredzēts betona vai maisījuma sagatavošanai Ieteicams ūdens – cementa attiecībā ierēķināt piedevas daudzumu, kā ūdens daļu. 																
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas 																
Patēriņš % no cementa masas:	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 ÷ 1,0 Ieteicams samazināt ūdens daudzumu par 17 – 20 % pret pamat receptūru 																
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> PE konteiners 1000 l 																
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši 																
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām . 																
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 																
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. 																

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.