



## SAKRET ZF – CEMENTA JAVA MŪRĒŠANAI AR PRETSALA PIEDEVU

16 11 07

Cementa java mūrēšanai ar pretsala piedevu (stiprības klase M10 saskaņā ar standartu EN 998-2) un apmešanai (stiprības klase CS IV saskaņā ar standartu EN 998-1)

- Pielietojums:**
- Mūrjava visu veidu sienu mūrēšanai no ķieģeļiem un blokiem darbam pie temperatūrām līdz -10°C.
  - Var izmantot mitrām telpām.
  - Var izmantot dūmvadu mūrēšanai.
  - Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.
  - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība
  - Pelēkā krāsā

- Komponentes:**
- Portlandcements
  - Inertās pildvielas
  - Tehnoloģiskās piedevas

**Tehniskie dati:**

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 3,5 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
Darba temperatūra:	no -10°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	
Maksimālais grauda izmērs:	līdz 2,5 mm	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 15 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

**Pamatnes sagatavošana:**

- Ķieģeļiem un blokiem ir jābūt tīriem un sausiem, neapledojošiem.
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.

**Izstrāde:**

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar siltu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- Visus darbus jāveic ievērojot cementa javu mūrēšanas zemās temperatūrās tehnoloģijas noteikumus!

**Papildus norādījumi izstrādei:**

- Pretsala piedevas neatbrīvo no tehnoloģijas ievērošanas darbiem zemās temperatūrās (ziemas apstākļos)!
- Būvmaisījuma temperatūrai mūrēšanas darbu veikšanas laikā jābūt ne zemākai par +8°C.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

**Patēriņš:**

- Aptuveni. 17 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.

**Iepakojums:**

- Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.
- 1000 kg / BigBag iepakojums / pēc iepriekšēja pasūtījuma
- 10000-20000 kg / pieejams siloss / pēc iepriekšēja pasūtījuma



## SAKRET ZF – CEMENTA JAVA MŪRĒŠANAI AR PRETSALA PIEDEVU

16 11 07

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
  - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
- 
- Utilizācija:**
- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
  - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
- 
- Drošības informācija:**
- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
  - Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus  $\leq 0,0002\%$ .
  - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Papildus informācija:**
- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
  - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$ .
  - Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006562080

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.