

TEHNISKO DATU LAPA

ZIEMAS PLASTIFIKĀTORS ZP-1/ MŪRJAVU UN BETONA PLASTIFICĒJOŠĀ PIEDEVA

07 01 21

Plastificējošā piedeva betonam un mūrjavām darbam ziemas apstākļos.
Atbilstības sertifikāta Nr. 1327-CPR-0899; EN 934-2+A1:2012,T2.

- Pielietojums:** • Cementa saistvielas produktu konsistences uzlabošanai ziemas apstākļos
- Piemērotība:** • Transportbetonam un citiem cementa saistvielas produktiem, darbam ziemas apstākļos
- Īpašības:** • Ļauj plastificēt betonu vai mūrjavu līdz S4 pakāpei un iestrādāt pie negatīvām temperatūrām;
 • Neveicina betona noslāņošanos;
 • Palielina betona lieces stiprību;
 • Nesatur hlora jonus.
 • Nodrošina markas stiprības rādītājus pēc pozitīvas apkārtējās gaisa temperatūras iestāšanās
- Komponentes:** • Nātrija formiāta un tiosulfāta šķīdums
 • Nātrija lignosulfonāti
 • Piedevas

Tehniskie dati:	Forma	Šķidrums
	pH	6-8
	Blīvums, g/cm ³	1,16±0,01
	Krāsa	Brūna
	Sausais atlikums %:	29-31%
	Spiedes stiprība 7 28 dienu vecumā testēšanas maisījumam	≥110% no kontrolmaisījuma
	Gaisa saturs testēšanas maisījumā	≤2% (no tilpuma) vairāk nekā kontrolmaisījumā
	Ūdens samazināšana testēšanas maisījumam pēc ūdens daudzuma	≥5% salīdzinājumā ar kontrolmaisījumu

Pamatnes sagatavošana: Veidņi un būves elementi (bloki, ķieģeļi, paneļi u. c.) jāatīra no sniega un ledus.

- Izstrāde:** • Pirms lietošanas plastificējošo piedevu labi jāsamaisa.
 • Piedevu pievieno kopā ar ūdeni, kas paredzēts betona vai maisījuma sagatavošanai
 • Ieteicams ūdens – cementa attiecībā ierēķināt piedevas daudzumu, kā ūdens daļu..
 • Piedevas lietošana neatbrīvo no betonēšanas noteikumu ievērošanas ziemas apstākļos.

Papildus norādījumi izstrādei: • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

- Patēriņš % uz 1 kg cementa:** • Pie temperatūras 0÷-5°C **1,5 ÷ 2,5**
 • Pie temperatūras -5÷-10 °C **2,5 ÷ 3,8**
 • Pie temperatūras -10÷-15 °C **3,8 ÷ 5**

- Iepakojums:** • PP pudele 1l/ kastē 15 gb./ pilna palete 360 gb.
 • PP kannas 5 l/ pilna palete 72 gb.
 • PP kannas 10 l/ pilna palete 36
 • PP kannas 20 l/ pilna palete 22 gb.
 • PP konteiners 1000 l

TEHNISKO DATU LAPA

ZIEMAS PLASTIFIKĀTORS ZP-1/ MŪRJAVU UN BETONA PLASTIFICĒJOŠĀ PIEDEVA

07 01 21

Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Brūna	1l	360 gb./pal.	4751006565104
Brūna	5 l	72 gb./pal.	4751006565111
Brūna	10 l	36 gb./pal.	4751006565135
Brūna	25 l	22 gb./pal.	4751006565128

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā