



SAKRET FFKs – ĀTRI CIETĒJOŠĀ FLĪŽU LĪME

22 03 2022

Uzlabota ātri cietējoša flīžu līme ar samazinātu slīdi **C2FT** saskaņā ar standartu **EN 12004**

Pielietojums:

- Sienu un grīdu apdarei.
- Keramikas, klinkera un betona apdares flīžu, akmens masas flīžu un dabīgā akmens (izņemot gaišā marmora), kamīna flīžu līmēšanai plānā vai vidēji biežā kārtā uz betona vai citām minerālajām virsmām, uz vecajām flīzēm, uz akrila, kaučuka un minerālajām hidroizolācijas mastikām, kā arī uz ģipškartona konstrukcijām.
- Apsildāmajām grīdām, pakāpieniem un paaugstinātas noslodzes grīdām.
- Baseiniem un telpām ar paaugstinātu temperatūru (līdz 80°C).
- Apdares flīžu līmēšanai.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Īpašības:

- Ātri cietējoša.
- Ar samazinātu slīdi.
- Ūdens un sala izturīga.

Komponentes:

- Portlandcements
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,190-0,210 l
	5 kg	aptuveni 0,95-1,05 l
	25 kg	aptuveni 4,75-5,25 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 30 minūtes	
Var staigāt un aizpildīt šuves:	pēc 4 stundām	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Ekspluatācijas temperatūra:	no -30°C līdz +80°C	
Agrā adhezīvā stiprība stiepē:	≥ 0,5 N/mm ²	
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:	≥ 1,0 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot:	≥ 1,0 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:	≥ 1,0 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saldēšanas- atkausēšanas cikliem:	≥ 1,0 N/mm ²	
Flīzes slīde:	≤ 0,5 mm	
Atvērtais laiks: adhezīvā stiprība stiepē pēc 10 min.:	≥ 0,5 N/mm ²	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipškartonu jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Drūpošas virsmas jāgruntē ar dzīļgrunti **SAKRET TGW**.
- Neuzsūcošas virsmas jāgruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.



SAKRET FFKs – ĀTRI CIETĒJOŠĀ FLĪŽU LĪME

22 03 2022

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Līmes pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt. Sagatavoto līmi uzklāt uz virsmas un izlīdzināt ar zobķelli. Uz svaigi uzklātas līmes uzlikt flīzi un viegli uzspiežot, iestāfīt vajadzīgajā pozīcijā. Rekomendējam vienā līmes uzklāšanas reizē, uzklāt tikai tik daudz līmes uz virsmas laukuma, cik aptuveni 10 minūšu laikā varēsīt noklāt ar flīzēm.
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Līmes pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! Deformācijas šuves nedrīkst aizpildīt ar līmi!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Aptuveni 1,8 kg/m² sausā maisījuma, ja ķelles zobu izmērs ir 4 mm. Aptuveni 2,7 kg/m² sausā maisījuma, ja ķelles zobu izmērs ir 6 mm. Aptuveni 4,5 kg/m² sausā maisījuma, ja ķelles zobu izmērs ir 10 mm.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Papīra maiši 5 kg / pilna palete 200 gb. Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilnību vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	5 kg	200 gb./pal.	4751006561458
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006561441

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.