



Uz cementa bāzes veidota flīžu līme klase **C1** saskaņā ar standartu **EN 12004**

- Pielietojums:**
- Sienu un grīdu apdarei.
 - Keramikas un nelielu (līdz 35x35 cm) akmens masas flīžu līmēšanai plānā vai vidēji biežā kārtā uz betona vai citām stabilām minerālajām virsmām.
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Ērti lietojama.
 - Ūdens un sala izturīga.
 - Baltā un pelēkā krāsā.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
 - Inertās pildvielas.
 - Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,250-0,270 l
	5 kg	aptuveni 1,250-1,350 l
	12,5 kg	aptuveni 3,125-3,375 l
	25 kg	aptuveni 6,250-6,750 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
Var staigāt un aizpildīt šuves:	pēc 24 stundām	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot:	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saldēšanas- atkausēšanas cikliem:	≥ 0,5 N/mm ²	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipškartonu jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Drūpošas virsmas jāgruntē ar dzļumgrunti **SAKRET TGW**.
- Neuzsūcošas virsmas jāgruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.

Izstrāde:

- Līmes pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt.
- Sagatavoto līmi uzklāt uz virsmas un izlīdzināt ar zobķelli. Uz svaigi uzklātas līmes uzlikt flīzi un viegli uzspiežot, iestatīt vajadzīgajā pozīcijā. Rekomendējam vienā līmes uzklāšanas reizē, uzklāt tikai tik daudz līmes uz virsmas laukuma, cik aptuveni 15 minūšu laikā varēsiet noklāt ar flīzēm.



SAKRET FK –FLĪŽU LĪME

09 03 2022

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Līmes pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! Deformācijas šuves nedrīkst aizpildīt ar līmi!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Aptuveni 1,8 kg/m² sausā maisījuma, ja ķeļes zobu izmērs ir 4 mm. Aptuveni 2,7 kg/m² sausā maisījuma, ja ķeļes zobu izmērs ir 6 mm. Aptuveni 4,5 kg/m² sausā maisījuma, ja ķeļes zobu izmērs ir 10 mm.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Papīra maisi 5 kg / pilna palete 200 gb. Papīra maisi 12,5 kg / pilna palete 96 gb. Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	5 kg	200 gb./pal.	4751006560482
Pelēka	12,5 kg	96 gb./pal.	4751006563759
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006560017
Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006560529

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.