

TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET LH Plus lekšdarbu špaktele sienām un griestiem

Pielietojums:	• Iekšdarbiem • Sienām un griestiem • Izstrādei ar rokām • Uzklājama 0-4mm																					
Piemērotība:	Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biežās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām: • Cementa, kaļķa/cementa vai ģipša apmetums • Ģipškartons • Betons • Gāzbetons • Koka skaidu un šķiedru plāksnes																					
Īpašības:	• Viegli uzklājama un slīpējama • Mazs rukums • Izteikti balta • Laba sedzamība • Nesatur šķīdinātājus • Q3-Q4 virsmas kvalitātes līmeņu iegūšanai • Īpaši piemērota gludai špaktelēšanai • Gatava darbam (jāpārmaisa)																					
Komponentes:	• Ūdens polimērdispersija • Inertās pildvielas • Piedevas																					
Tehniskie dati:	<table><tr><td>Agregātstāvoklis</td><td>Pastveida</td></tr><tr><td>Malums, mm</td><td><0,25</td></tr><tr><td>Krāsa</td><td>Balta</td></tr><tr><td>pH</td><td>8-9</td></tr><tr><td>Blīvums, g/cm³</td><td>1,72-1,77</td></tr><tr><td>Adhēzija, MPa (EN 1542)</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Slāņa biezums , mm</td><td>≤ 4</td></tr><tr><td>Sausais atlikums, pēc svara %</td><td>75</td></tr><tr><td>Šķīdība (ūdenī), +23°C</td><td>laba</td></tr><tr><td>Žūšanas laiks uz sausas pamatnes, h (pie gaisa temperatūras +23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%)</td><td>1mm: 1-1,5 h</td></tr></table>		Agregātstāvoklis	Pastveida	Malums, mm	<0,25	Krāsa	Balta	pH	8-9	Blīvums, g/cm³	1,72-1,77	Adhēzija, MPa (EN 1542)	0,4	Slāņa biezums , mm	≤ 4	Sausais atlikums, pēc svara %	75	Šķīdība (ūdenī), +23°C	laba	Žūšanas laiks uz sausas pamatnes, h (pie gaisa temperatūras +23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%)	1mm: 1-1,5 h
Agregātstāvoklis	Pastveida																					
Malums, mm	<0,25																					
Krāsa	Balta																					
pH	8-9																					
Blīvums, g/cm³	1,72-1,77																					
Adhēzija, MPa (EN 1542)	0,4																					
Slāņa biezums , mm	≤ 4																					
Sausais atlikums, pēc svara %	75																					
Šķīdība (ūdenī), +23°C	laba																					
Žūšanas laiks uz sausas pamatnes, h (pie gaisa temperatūras +23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%)	1mm: 1-1,5 h																					
Pamatnes sagatavošana:	Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem. Minerālas izcelsmes virsmas gruntē ar dziļo grunti SAKRET TGW vai būvniecības grunti SAKRET BG. Koka izcelsmes virsmas nepieciešams nogruntēt ar universālo grunti UG.																					

TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET LH Plus lekšdarbu špaktele sienām un griestiem

Izstrāde:	- Pirms lietošanas jāpārmaisa ar rokas mikseri - Izmanto neatšķaidītu - Uzklāj ar špaktelļāpstiņu vienā kārtā ne biezākā par 4mm - Izžuvušu virsmu slīpē ar smilšpapīru (rekomendējam izmantot smilšpapīru P120-180µm) - Nepieciešamības gadījumā nelīdzeno vietu labošanai, špakтели uzklāj atkārtoti - Izstrādes temperatūra +10°C līdz +25°C - Izstrādei rekomendējam pielietot nerūsējošā tērauda instrumentus
Papildus norādījumi izstrādei:	- Konsistences regulēšanai var pievienot ūdeni (max. 1%). Špakтели kārtīgi samaisa un izlieto nekavējoties - Ja tiek veikta vairāku kārtu špaktelēšana un slīpēšana, tad virsma ir jāgruntē pēc katras slīpēšanas - Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš, kg/m²:	- Apmēram 1,7kg/m² klājot 1mm kārtā - Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelēšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	- PE spainis 1kg/ kastē 12 gb./ pilna palete 288 gb. - PE spainis 8kg/ pilna palete 80 gb. - PE spainis 15kg/ pilna palete 33 gb. - PE spainis 25kg/ pilna palete 16 gb.
Uzglabāšana:	- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši - Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
Utilizācija:	Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
Drošības informācija:	Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Nesasaldēt!

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 kg	288gb./ pal.	4751006568600
Balta	8 kg	80 gb./ pal.	4751006568594
Balta	15 kg	33 gb./ pal.	4751006568617
Balta	25 kg	16 gb./ pal.	4751006568624

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās.