

## UNIVERSĀLĀ ŠPAKTELĒTEPE LH/ Universālā iekšdarbu špaktelēpe sienām un griestiem

07 12 21

- Pielietojums:**
- Iekšdarbiem
  - Sienu un griestu apdarei
  - Manuālai iestrādei

- Piemērotība:**
- Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biežās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām:
- Cementa vai ģipša apmetums
  - Ģipškartons
  - Betons
  - Gāzbetons
  - Koa skaidu un šķiedru plates

- Īpašības:**
- Gatava darbam
  - Viegli uzklājama un slīpējama
  - Mazs sarukums
  - Izteikti balta, ar labu segtspēju
  - Nesatur šķīdinātājus

- Komponentes:**
- Ūdens polimērdispersija
  - Inertās pildvielas
  - Piedevas

Tehniskie dati:	Aģegātvoklis	Pastveida
	Malums , mm	<0,25
	Krāsa	Balta
	pH	8-9
	Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,73±0,03
	Adhēzija, Mpa (EN 1542)	0,4
	Slāņa biezums , mm	≥4
	Sausais atlikums, pēc svāra %	75
	Šķīdība (ūdenī), +20°C	laba
	Žūšanas laiks uzsausas pamatnes, h (pie gaisa temperatūras +20°C un relatīvā gaisa mitruma 50% )	1mm: 1-1,5 h

**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei jābūt sausiai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krās u paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Minerālas izcelsmes virsmas gruntē ar dziļo grunti SAKRET TGW vai būvniecības grunti SAKRET BG. Koka izcelsmes virsmas nepieciešams nogruntēt ar universālo grunti UG.

- Izstrāde:**
- Pirms lietošanas jāsaļauc.
  - Izmanto neatšķaidītu.
  - Uzklāj ar špaktelēpstiņu vienā kārtā ne biežākā par 4 mm
  - Pēc nošpaktelētās virsmas nožūšanas to slīpē ar smilšpapīru ar graudu izmēru 100 ÷ 150µm
  - Nepieciešamības gadījumā nelīdzeno vietu labošanai, špaktelētepi uzklāj atkārtoti
  - Izstrādes temperatūra +15°C līdz +25°C
  - Izstrādes laiks atvērtam iepakojumam 48 stundas istabas temperatūrā



## UNIVERSĀLĀ ŠPAKTEĻTEPE LH/ Universālā iekšdarbu špakleļtepe sienām un griestiem

07 12 21

<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Špakleļtepi <b>nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!</b> Tas var izraisīt špakleļtepes īpašību kardinālas izmaiņas.</li> <li>• Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas</li> </ul>
<b>Patēriņš, kg/m<sup>2</sup>:</b>	1,5-1,75, klājot 1mm kārtā Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelēšanas metodes un apstākļiem.
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PE spainis 1 kg/kastē 12 gb./ pilna palete 288 gb.</li> <li>• PE spainis 8 kg/pilna palete 80 gb.</li> <li>• PE spainis 15 kg/pilna palete 33</li> <li>• PE spainis 28 kg/pilna palete 16 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši</li> <li>• Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C</li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.</li> <li>• <b>Nesasadēt!</b></li> </ul>

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 kg	288gb./pal/	4751006563896
Balta	8 kg	80 gb./pal.	4751006561748
Balta	15 kg	33 gb./pal.	4751006561656
Balta	28 kg	16 gb./pal.	4751006563889

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās