



SAKRET LCC-1, LCC-0,5 - špakteles

04 07 2023

Rupjā maluma, vieglās minerālo fasāžu špakteles.

Pielietojums:

- Visu celtniecībā izmantojamo tradicionālo, uz minerālās bāzes veidoto, virsmu špaktelēšanai.
- Fasādes dekorējošo elementu veidošanai.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Lietojamas tikai uz minerālajām virsmām!
- Var tikt pārklātas ar jebkuru dekoratīvo krāsu materiālu, kas paredzēts uzklāšanai uz minerālajām virsmām.
- Mazais tilpumsvars samazina slodzi uz fasādi, dekorējošo elementu veidošanas gadījumos.

Īpašības:

- Labi klājas.
- Noturīgas pret plaisām.
- Mazs tilpumsvars.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,27-0,30 l
	15 kg	aptuveni 4,05-4,50 l
	SAKRET LCC-1	SAKRET LCC-0,5
Maksimālais frakcijas izmārs:	līdz 1 mm	līdz 0,5 mm
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 1,5 stundas	
Vienas kārtas biezums:	no 1mm līdz 50 mm	no 0,5 mm līdz 50 mm
No 1 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 0,9 litrus špakteles	
Svaigas javas blīvums, kg/dm ³ :	1,45	
Slīpēt var pēc:	12 – 24 stundām	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 10 N/mm ²	
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 3,0 N/mm ²	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Drūpošas virsmas jāgruntē ar dzīļumgrunti **SAKRET TGW**.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.



SAKRET LCC-1, LCC-0,5 - špakteles

04 07 2023

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Špakteļu pagatavošanai, sauso maisījumu iekļaut tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika, atkārtoti samaisīt. Gludas virsmas faktūras iegūšanai uzklāto špakteļi jānogludina izmantojot rīvdēli ar gumijas paliktni (filcēšanas metode)
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Klājot špakteļi 1 mm biezā slāni uz 1 m² nepieciešami aptuveni 1,12 kg sausā maisījuma
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Polipropilēna spaiņi 15 kg / uz paletes 16 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.

Produkts	Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
LCC-1	Balta	15 kg	16 gb./pal.	4751006560970
LCC-0,5	Balta	15 kg	16 gb./pal.	4751006560826

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/08/DDL_LCC.pdf), deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_LCC-0.5-un-1mm.pdf).