



SAKRET FFK – ELASTĪGĀ FLĪŽU LĪME

12 02 2024

Uzlabota elastīgā cementa līme ar samazinātu slīdi un pagarinātu atvērto laiku **C2TE S1** saskaņā ar standartu **EN 12004**

Pielietojums:

- Sienu un grīdu apdarei.
- Plānā vai vidēji biezā kārtā keramisko, klinkera un betona apdares flīžu, akmens masas, stikla un dabīgā akmens (izņemot gaišo marmoru) flīžu, kamīna flīžu, mozaīkas flīžu līmēšanai.
- Grīdas liela izmēru flīžu līmēšanai.
- Līmēšanai uz betona u.c. minerālajām virsmām, uz vecajām flīzēm, uz akrila, kaučuka, minerālajām hidroizolācijas mastikām un hidroizolācijas pārklājumiem, kā arī uz konstrukcijām no ģipškartona, kokskaidu vai kokšķiedru plātnēm un koka virsmām.
- skaidu plātnēm un uz koka virsmām.
- Apsildāmajām grīdām, balkoniem, terasēm, pakāpieniem un paaugstinātas noslodzes grīdām.
- Baseiniem un telpām ar paaugstinātu temperatūru. Apdares flīžu pielīmēšanai uz siltināšanas sistēmām.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Īpašības:

- Ar samazinātu slīdi
- Ar pagarinātu atvērto laiku
- Izturīga pret ūdeni un salu

Komponentes:

- Portlandcements
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

SAKRET FFK – ELASTĪGĀ FLĪŽU LĪME

12 02 2024

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,24-0,25 l
	5 kg	aptuveni 1,2-1,3 l
	12,5 kg	aptuveni 3,0-3,2 l
	25 kg	aptuveni 6,20-6,50 l
Nobriešanas laiks:		aptuveni 3 min.
Izstrādes laiks:		aptuveni 2 stundas
Var staigāt:		pēc 24 stundas
Var aizpildīt šuves:		pēc 24 stundas
Izstrādes temperatūra:		no +5°C līdz +25°C
Ekspluatācijas temperatūra:		no -30°C līdz +80°C
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:		≥ 1,0 N/mm ²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novēcīnāšanas karsējot:		≥ 1,0 N/mm ²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:		≥ 1,0 N/mm ²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sa-saldēšanas- atkausēšanas cikliem:		≥ 1,0 N/mm ²
Flīzes slīde:		≤ 0,5 mm
Atvērtais laiks: adhezīvā stiprība stiepē pēc 30 min.:		≥ 0,5 N/mm ²
Šķērsdeformācija:		≥ 2,5 mm un < 5mm
Ugunsdrošības klase		A1 (nedegošs)

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipskartonu jāgruntē ar grunci **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunci **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Kokskaidu vai kokšķiedru plātnes un koka visrmas jāgruntē ar neatšķaidītu koncentrātu **SAKRET UG**.
- Neuzsūcošas virsmas jāgruntē ar kvarca grunci **SAKRET QG**.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.

Izstrāde:

- Līmes pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkulīem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt.
- Sagatavoto līmi uzklāt uz virsmas un izlīdzināt ar zobķelli. Uz svaigi uzklātas līmes uzlikt flīzi un viegli uzspiežot, iestātīt vajadzīgajā pozīcijā. Rekomendējam vienā līmes uzklāšanas reizē, uzklāt tikai tik daudz līmes uz virsmas laukuma, cik aptuveni 20 minūšu laikā varēsit noklāt ar flīzem.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Līmes pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Deformācijas šuves nedrīkst aizpildīt ar līmi!

Patēriņš:

- Aptuveni 1,8 kg/m² sausā maisījuma, ja ķelles zobjekta izmērs ir 4 mm.
- Aptuveni 2,6 kg/m² sausā maisījuma, ja ķelles zobjekta izmērs ir 6 mm.
- Aptuveni 4,4 kg/m² sausā maisījuma, ja ķelles zobjekta izmērs ir 10 mm.

SAKRET FFK – ELASTĪGĀ FLĪŽU LĪME

12 02 2024

Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none">Papīra maisi 5 kg / pilna palete 200 gb.Papīra maisi 12,5 kg / pilna palete 96 gb.Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none">Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none">Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš lamiņēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none">Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!Satur šķistošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none">Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50 \pm 5\%$.Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	5 kg	200 gb./pal.	4751006560512
Pelēka	12,5 kg	96 gb./pal.	4751006563780
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006560390

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.