



SAKRET LAP/LAP FINE – AKUSTISKAIS APMETUMS

16.02.2024

Akustiskais vieglais biezsļāņa apmetums ar labām skaņas un siltumizolējošām īpašībām, stiprības klase **CS I** saskaņā ar standartu EN 998-1.

Pielietojums:

- Vieglo, siltumizolācijas un skaņas izolācijas virsmu veidošanai uz dažādām minerālajām pamatnēm, fibrolīta, keramiskajiem ķieģeļiem un blokiem, gāzbetoniem.
- Piemērots sienu apmešanai, vienā vai vairākās kārtās.
- Dažādu dobumu aizpildīšanai, kur nav nepieciešama augsta materiāla mehāniskā stiprība.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Izstrādājams ar rokām vai apmetuma mašīnām.

Īpašības:

- Augsta siltumizolācija
- Laba skaņas absorbcija
- Pelēkā krāsā

Komponentes:

- Portlandcements
- Vieglās pildvielas
- Inertās pildvielas
- Sintētiskā šķiedra
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	15 kg	aptuveni 7,8 - 8,2 l
Maksimālā pildvielas frakcija:	LAP	līdz 5 mm
	LAP-FINE	līdz 2 mm
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Slāņa biezums:	20 - 90 mm	
Sacietējuša materiāla tilpumsvars:	~450 kg/m ³	
Siltumvadītspējas koeficients, λ:	0,117 W/m*K	
Adhēzija:	≥ 0,17 N/mm ² - FP: A vai B	
Triecientroksnis (100mm biežam Sakret LAP/LAP FINE un 30mm minerālvate (blīvums no 80-110 kg/m ³), saskaņā ar ISO 10140-3:2011	ΔLw=37 dB	
Skaņas absorbcijas koeficients, saskaņā ar ISO 354:2003	Kārtas biezums 40 mm	α _w =0,35, D klase
	Kārtas biezums 90 mm	α _w =0,45, D klase
No 15 kg sausā maisījuma var pagatavot:	Aptuveni 30 litrus javas	
Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, neīrūmiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. sākeri samazinošiem neīrūmiem.
- Virsmas un jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas gruntēt ar kvarca grunti **SAKRET QG**.



SAKRET LAP/LAP FINE – AKUSTISKAIS APMETUMS

16.02.2024

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET akustisko apmetumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas homogēna masa bez kunkuljiem. • Pēc nobiešanas laika apmēram 3 minūtēm, atkārtoti samaisīt. • Visi darbi jāveic saskaņā ar apmešanas darbu noteikumiem.
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! • Apmetuma slāņu armēšanai izmanto sārmmoturīgu stiklašķiedras vai metāla sietu. Informācija par sistēmas konfigurācijām pieejama mājaslapā www.sakret.lv vai sazinoties ar SAKRET pārstāvi. • Lai iegūtu ļoti līdzenu virsmu, nobeiguma kārtai izmantot smalkgraudaino apmetumu Sakret LAP-FINE. • Svaiga apmetuma virsmu pirmajās stundās jāaizsargā no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības - vēja, lietus, sala un tiešiem saules stariem, kā arī no lielām temperatūras svārstībām. • Apmetums obligāti jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas.
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> • Apmēram 20 kg/m² sausā maisījumā, ja slāņa biezums ir 40 mm.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • Papīra maisi 15 kg / pilna palete 35 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! • Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$. • Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$. • Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Produkts	Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
LAP	Pelēka	15 kg	35 gb. /pal.	4751006568716
LAP-FINE	Pelēka	15 kg	35 gb. /pal.	4751006568723

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.