



SAKRET P1 Plus

Cementa-kaļķu apmetums (pelēks)

Universāla apmetuma java ārdarbiem un iekšdarbiem (atbilstoši EN 998-1: GP-CS III-W2)

Izmantošana:

- Sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās
- Izstrādei ar apmetuma mašīnu vai ar rokām
- Ārdarbiem un iekšdarbiem

Pielietojums:

- Piemērots izmantošanai mitrās telpās
- Minerālu virsmu apmešanai (gāzbetona, silikāta un keramiskajiem blokiem, keramzīta blokiem, ķieģeļu sienām un betona virsmām)
- Nav piemērots ģipša virsmām un ETICS sistēmu plānkārtas apmešanai

Īpašības:

- Pelēkā krāsā
- Minimāls rukums cietēšanas fāzē
- Ar hidrofobām piedevām
- Plastisks iestrādes laikā
- Sala un ūdens izturīgs
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs

Sastāvs:

- Portlandcements
- Dzēstie kaļķi
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums sausajam maisījumam	1 kg	apm. 0,18 l
	30 kg	apm. 5,5 l
Pildvielas maksimālais grauda izmērs	līdz 1,25 mm	
Viena slāņa biezums	5-20 mm	
Uzbriešanas laiks	apm. 3 min.	
Javas izstrādes laiks	līdz. 2 st.	
Sacietējušas javas tilpuma blīvums	1500 kg/m ³	
Spiedes stiprība pēc 28. dienām (atbilstoši EN 998-1)	≥ 4,0 N/mm ² (CS III)	
Adhēzija	≥ 0,5 N/mm ² – FP:B	
Kapilārās ūdens uzsūces klase	≤ 0,20 kg/m ² ·min ^{0,5} (W2)	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	μ ≤ 11	
Salturības cikli (atbilstoši LST L 1428.17:2005)	35 cikli (F ₃₅)	
Īpatnējā siltumvadītspēja (λ _{10, dry})	≤ 0,52 W/(m·K) (tabulas vērtība; P = 50%)	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	
Žūšanas laiks	1 mm / 1 diena, kopējais 14 dienas	
No 30 kg sausā maisījuma var pagatavot	apm. 21 l	
Darba un virsmas temperatūra	no +5°C līdz +25°C	

**SAKRET P1 Plus****Cementa-kaļķu apmetums (pelēks)****Pamatnes****sagatavošana:**

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. No virsmas jānotīra vājus un irdenus slāņus, kā arī putekļus, netīrumus, taukus, krāsas paliekas un citus saķeri samazinošus netīrumus.
- Uzsūcošas pamatnes (piem. gāzbetons, keramiskie bloki u.c.) gruntējiet ar **SAKRET BG** vai **SAKRET UG** atšķaidot ar ūdeni 1:3 (1 daļa koncentrāta : 3 daļas ūdens).
- Ļoti gludas un blīvas virsmas (piem., monolītais betons, betona elementi – kolonnas u.c.) jāapstrādā ar abrazīvu materiālu un jāsaskrāpē, vai arī jāizveido minerāls saķeres slānis ar zobķelli uzklājot elastīgo flīžu līmi **SAKRET FFK**.
- Atsevišķus un nelielus, blīvus un vāji uzsūcošus, elementus gruntē ar kvarca saķeres grunti **SAKRET QG**.

Izstrāde:

- Strādājot ar rokām, sauso maisījumu iejauc tīrā traukā ar tīru un vēsu ūdeni, līdz izvedojas viendabīga masa, bez kunkuļiem. Pēc 3 minūšu izturēšanas maisījumu vēlreiz pārmaisa un uzklāj uz virsmas.
- Strādājot ar apmetuma mašīnu, iekārtai pieslēdz ūdeni un elektrību, tvertnē ieber sauso maisījumu, neregulē javai nepieciešamo konsistenci un sāk javas uzklāšanu horizontālās joslās, tā, lai virsmu pārklātu vienmērīgā slāņa biezumā.
- Ar lineālu nolīdzina apmetumu un pēc daļējas apmetuma sacietēšanas to „apgriež” vai norīvē ar apmetuma skrāpi.
- Virsmu norīvē ar apmetuma rīvdēli.
- Optimālais vienas kārtas biezums ir 20 mm.
- Veicot apmetuma uzklāšanu vairākās kārtās, starp kārtām apmetuma virskārtu veido raupju nodrošinot dabisku starpslāņu saķeri. Pirms nākošās kārtas uzklāšanas jānogaida lai iepriekšējā kārtā ir pietiekami sacietējusi un nestspējīga, bet ne pilnībā izzuvusi – nepieciešamības gadījumā virsmu samitrina.

Papildus**norādījumi:**

- Ieteicams lietot mikseri ar 600 apgr./min.
- Plānojot apmešanu ar apmetuma mašīnu, rekomendējam sazināties ar SAKRET pielietojuma tehnologu.
- Apmešanas darbus veiciet pēc cementa/kaļķa apmetuma apmešanas tehnoloģijas.
- Materiālu, kurš ir sācis cietēt, nedrīks atšķaidīt ar ūdeni!
- Sacietēšanas fāzē apmetumu jāpasargā no tiešiem saules stariem, caurvēja, aukstuma un pārāk augstām temperatūrām (> +25°C), kā arī no straujām temperatūras izmaiņām
- Traukus, instrumentus un iekārtas mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu pabeigšanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

Patēriņš:

- Apm. 15 kg/m² sausā maisījuma pie slāņu biezuma 10 mm.

Iepakojums:

- 30 kg. Papīra maisi / pilna palete 48 gb. (1440 kg)
- Mobilais siloss (līdz 15000 kg)

Uzglabāšana:

- Sargājiet maisus no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Uzglabāt uz koka paliktņiem sausā un vēsā vietā. Atvērtu vai ieklētu iepakojumu nekavējoties nosēgt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā - 12 mēn.

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.



SAKRET P1 Plus

Cementa-kaļķu apmetums (pelēks)

Drošības**informācija:**

- Materiāls satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās (DDL)

Papildus**informācija:**

- Deklarētās īpašības ir norādītas produkta ekspluatācijas īpašību deklarācijā (EĪD).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Produkta krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītru kods
Pelēks	30 kg	48 gab./pal.	4751006568891

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.