



Cementa bāzes modificēta java ar rukumu samazinošām piedevām – atbilstoši standartam EN 1504-3 / Klase R3

- Pielietojums:**
- Starppaneļu vertikālo un horizontālo šuvju aizpildīšanai un remontam
 - Ārdarbiem un iekšdarbiem
 - Iestrādājama ar rokām un mehānizēti

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība
 - Viegli iestrādājama
 - Pelēkā krāsā
 - Īpaši piemērots mehānizētai iestrādei

- Komponentes:**
- Portlandcements
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas
 - Mikrošķiedras
 - Mikrosilika

Tehniskie dati:		
Pievienojamais ūdens daudzums uz 25 kg:		aptuveni 3,63-3,8l
Maksimālais grauda izmērs:		≤ 1,0 mm
Nobriešanas laiks:		aptuveni 3 min.
Izstrādes laiks:		aptuveni 15 - 25 minūtes
Gaisa un pamatnes temperatūra:		no +5°C līdz +25°C
Spiedes stiprība pēc 1 diennakts:		≥15 Mpa
Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm:		≥27 Mpa
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:		≥37 Mpa
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:		≥5 Mpa
Adhēzija:		≥ 2 Mpa
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:		aptuveni 12,5 litrus javas
Ugunsdrošības klase		A1 (nedegošs)

Pamatnes sagatavošana:

- Kontaktvirsmā jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Ilgtermiņa būvniecības apstākļos virsmas jāattīra no putekļiem un netīrumiem un pirms javas lietošanas virsma jāsamitrina, bet tā nedrīkst būt slapja
- Metāla stiegru vai elementu pretkorozijas apstrādei un saķeres uzlabošanai pielieto pretkorozijas kontaktjavu **SAKRET CEM Prim**
- Remonta zonās, kā saķeres uzlabotāju izmanto **SAKRET CEM Prim**
- Iestrādei ar roku darbu vai javas rokas pumpi rekomendējam pielietot **SAKRET MB**
- Ja nepieciešama papildus smalkā izlīdzināšana, tad pēc 5dienu cietēšanas virsmu pārklāj ar smalko remonstsastāvu **SAKRET RS**



SAKRET RM-V

26 10 2021

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Javu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni, maisot ne mazāk kā 3 min., līdz izveidojas homogēna masa bez kunkuļiem . Sajaukšanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. Pēc nobriešanas laika, apm. 3 minūtēm, atkārtoti samaisīt!
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Aptuveni. 2 kg / dm³ sausā maisījuma.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006567580

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.