



SAKRET BOB – PAŠIZLĪDZINOŠĀ BIEZKĀRTAS MASA GRĪDĀM

21.08.2024

Betona grīdu izlīdzināšanai (stiprības klase C20 saskaņā ar standartu EN 13813).

Pielietojums:

- Betona virsmām
- Grīdas pamatnes izlīdzināšanai pirms nobeiguma apdares
- Betona pamatnes nelielu defektu izlabošanai
- Izlīdzinošās kārtas izveidei uz bezšuvju skaņas un siltumizolācijas sistēmas SAKRET PAF
- Piemērots peldošo grīdu izveidei uz ģeotekstila klājuma
- Virsmu, kas izlīdzināta ar grīdas izlīdzinošo masu, var noklāt ar flīzēm, PVC, dažādu veidu paklājiem bez papildus apstrādes
- Piemērots apsildāmo grīdu ierīkošanai
- Iekšdarbiem
- Izstrādājams ar rokām vai mehāniski

Īpašības:

- Teicama adhēzija ar pamatni
- Vidēju un biezu kārtu izlīdzināšanai
- Pašizlīdzinošs
- Ātri cietējošs

Komponentes:

- Hidrauliskās saistvielas
- Polipropilēna šķiedra
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 4,75 – 5,00 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 minūtes	
Izstrādes laiks:	aptuveni 20 minūtes	
Slāņa biezums:	10 - 70 mm	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 20 N/mm ²	
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 5 N/mm ²	
Maksimālais grauda izmērs:	≤ 1,0 mm	
Var staigāt:	pēc aptuveni 2 – 4 stundām	
Var noklāt ar flīzēm:	pēc aptuveni 24 stundām (neaizpildot šuves)	
Var noklāt ar parketu, linoleju, polimērpārklājumiem:	pēc aptuveni 7 diennaktīm, ja grīdas mitrums atbilst pārklājuma pamatnes mitruma prasībām	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 15,9 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu
- Betona virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET UG** atšķaidītu attiecībā 1:2
- Sausas, stipri uzsūcošas un nelīdzenas virsmas jāgruntē divas reizes!
- Nesošās pamatnes absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%
- Šaubu gadījumā, jāizmēģina uz neliela laukuma



SAKRET BOB – PAŠIZLĪDZINOŠĀ BIEZKĀRTAS MASA GRĪDĀM

21.08.2024

Izstrāde:

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt
- Masu izliet uz sagatavotās virsmas (slāņa biezums ne mazāk kā 10 mm) un izlīdzināt ar metālisku vai gumijas ķelli, ja tas nepieciešams
- Lai uzlabotu virsmas kvalitāti, izlietā masa kamēr nav sacietējusi, jāapstrādā ar speciālo adatu rullīti
- Visus darbus jāveic ievērojot grīdu iekļāšanas tehnoloģijas noteikumus

Papildus norādījumi izstrādei:

- Vietās ap kolonnām, sienu savienojuma vietām u.c. jāizmanto kompensācijas lenta
- Lējuma laukumiem, kuri lielāki par 36 m², jāveido kompensācijas šuves, saglabājot kvadrātveida laukuma proporcijas
- Ja pamatnē ir izveidotas deformācijas šuves, tad tās jāveido arī izlīdzinošajā kārtā
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Silto grīdu ierīkošanas gadījumā, apsildi atslēgt 5 dienas pirms darbu uzsākšanas un ieslēgt ne ātrāk kā pēc 28 diennaktīm
- Cietēšanas fāzē neveidot telpās caurvēju un pasargāt materiālu no tiešu saules staru iedarbības
- Aizliegts lietot uz ģipša vai anhidrīda pamatnēm!

Patēriņš:

- Aptuveni 17 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm

Iepakojums:

- Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gab.

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepļestu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosēgt
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gab./pal.	4751006568921

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.