

SAKRET BOS - PAŠIZLĪDZINOŠĀ MASA GRĪDĀM

02 08 2024

Betona grīdu izlīdzināšanai (stiprības klase C20 saskaņā ar standartu LVS EN 13813:2005L).

Pielietojums:

- Betona virsmām
- Grīdas pamatnes smalkai izlīdzināšanai pirms nobeiguma apdares
- Betona pamatnes nelielu defektu izlabošanai
- Virsmu, kas izlīdzināta ar grīdas izlīdzinošo masu, var noklāt ar flīzēm, PVC, dažādu veidu paklājiem bez papildus apstrādes
- Piemērots apsildāmo grīdu ierīkošanai
- Iekšdarbiem
- Izstrādājams ar rokām vai mehāniski

Īpašības:

- Laba adhēzija ar pamatni
- Ievērojot sagatavošanas rekomendācijas, masa ir pašizlīdzinoša

Komponentes:

- Hidrauliskās saistvielas
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 5,80 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 minūtes	
Izstrādes laiks:	≤ 30min	
Slāņa biezums:	3 - 30 mm	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 20 N/mm ²	
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 5 N/mm ²	
Maksimālais grauda izmērs:	≤ 0,6 mm	
Var staigāt:	pēc apm. 4. stundām	
Var noklāt ar flīzēm:	pēc aptuveni 24 stundām (neaizpildot šuves)	
Var noklāt ar parketu, linoleju, polimērpārklājumiem:	pēc aptuveni 7 diennaktīm, ja grīdas mitrums atbilst pārklājuma pamatnes mitruma prasībām	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 15,9 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, neīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. sāķeri samazinošiem neīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu
- Betona virsmas jāgruntē ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:2.
- Sausas, stipri uzsūcošas un nelīdzenas virsmas jāgruntē divas reizes!
- Nesošās pamatnes absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%
- Šaubu gadījumā, jāizmēģina uz neliela laukuma

SAKRET BOS - PAŠIZLĪDZINOŠĀ MASA GRĪDĀM

02 08 2024

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt Masu izliet uz sagatavotās virsmas (slāņa biezums ne mazāk kā 3 mm) un izlīdzināt ar metālisku vai gumijas ķelli, ja tas nepieciešams Lai uzlabotu vismas kvalitāti, izlietā masa kamēr nav sacietējusi, jāapstrādā ar speciālo adatu rullīti Visus darbus jāveic ievērojot grīdu ieklāšanas tehnoloģijas noteikumus
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Vietās ap kolonnām, sienu savienojuma vietām u.c. jāizmanto kompensācijas lenta Lējuma laukumiem, kuri lielāki par 36 m², jāveido kompensācijas šuves, saglabājot kvadrātveida laukuma proporcijas Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! Silto grīdu ierīkošanas gadījumā, apsildi atslēgt 5 dienas pirms darbu uzsākšanas un ieslēgt ne ātrāk kā pēc 28 diennaktīm Aizliegts lietot uz ģipša vai anhidrīda pamatnēm!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Aptuveni 17 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OŪ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006567955

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.