

SAKRET RM – BEZRUKUMA JAVA RM

28 10 2024

Uz cementa bāzes veidota java, modificēta ar rukumu samazinošām piedevām un polipropilēna šķiedru.

Pielietojums:

- Dzelzbetona elementu montāžai.
- Starppaneļu horizontālo šuvju aizpildīšanai un remontam ēku ekspluatācijas laikā.
- Iekārtu un būvkonstrukciju enkurbultu stiprināšanai.
- Ārdarbiem un iekšdarbiem.
- Kārtas biezums no 5 mm līdz 100 mm (veidošanas vai enkurbultu stiprināšanas gadījumos).
- Iestrādājama ar rokām un mehānizēti.

Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz 25 kg:	aptuveni 2,75 l
Maksimālais grauda izmērs:	≤ 2,5 mm
Nobriešanas laiks:	aptuveni 5 min.
Izstrādes laiks:	aptuveni 20 - 30 minūtes
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C
Spiedes stiprība pēc 1 diennakts:	≥25 MPa
Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm:	≥40 MPa
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥50 MPa
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥7 MPa
Adhēzija:	≥ 2 MPa
Karbonizācijas izturība	Iztur
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 13 litrus javas
Ugunsdrošības klase	A1 (nedeģošs)

Pamatnes sagatavošana:

- Kontaktvirsmas jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsas paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Metāla stiegru vai elementu pretkorozijas apstrādei un saķeres uzlabošanai pielieto pret korozijas kontaktdarbu **SAKRET CEM Prim**.
- Remonta zonās kā saķeres uzlabotāju izmanto **SAKRET CEM Prim**.

Izstrāde:

- Javu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni, maisot ne mazāk kā 3 min., līdz izveidojas homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sajaukšanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
- Pēc nobriešanas laika, apm. 5 minūtēm, atkārtoti samaisīt!

Papildus norādījumi izstrādei:

- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!



SAKRET RM – BEZRUKUMA JAVA RM

28 10 2024

Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Aptuveni. 1,9 kg / dm³ sausā maisījumā.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006561052

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.