

## SAKRET CC – SMALKĀ NOBEIGUMA ŠPAKTELE (BALTA)

15 11 2024

Smalkā fasāžu cementa-kaļķu špaktele.

- Pielietojums:**
- Fasāžu gludajai špaktelēšanai.
  - Tikai minerālu virsmu špaktelēšanai!
  - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta tvaiku caurlaidība.
  - Ūdens un sala izturīga.
  - Slīpējama.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
  - Kaļķhidrāts.
  - Inertās pildvielas.
  - Tehnoloģiskās piedevas.

**Tehniskie dati:**

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,35 l
	10 kg	aptuveni 3,5 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 5 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
Vienas kārtas biezums:	0 - 3 mm	
Var slīpēt (pie slāņa biezuma 1-2mm):	pēc 12-24 stundām	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

**Pamatnes sagatavošana:**

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām
- Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem
- Minerālās virsmas jāgruntē ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:4
- Drūpošas virsmas jāgruntē ar dziļumgrunti **SAKRET TGW**, bet jāpārbauda virsmas piemērotība špaktelēšanai ar cementa bāzes špaktelei
- Ja špaktele tiks izmantota uz virsmas, kas ir bijusi pārklāta ar plēvi veidojošu krāsu, tad krāsa no virsmas mehāniski jāatdala un jānostiprina ar grunti **SAKRET UG**, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1:3

**Izstrāde:**

- Špakteles pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika (apm. 5min.) atkārtoti samaisīt.
- Sagatavoto masu uz virsmas uzklāj ar špakteleļlapstiņu vai špakteles uzklāšanas rulli **ROLL'ENDUIT** un vienmērīgi izlīdzina.
- Sacietējušu špaktelei var slīpēt ar smalku smilšpapīru, slīpējamo sietiņu vai slīpēšanas iekārtām.

**Papildus norādījumi izstrādei:**

- Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

**Patēriņš:**

- Aptuveni 1,43 kg/m<sup>2</sup>, ja slāņa biezums ir 1 mm.

**Iepakojums:**

- Plastmasas spaiņi 10 kg.



## SAKRET CC – SMALKĀ NOBEIGUMA ŠPAKTELE (BALTA)

15 11 2024

**Uzglabāšana:**

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilēt vai attaisīt iepakojumu nekavējoties nasegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši.

**Utilizācija:**

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

**Drošības informācija:**

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

**Papildus informācija:**

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	10 kg	30 gb./pal.	4751006562745

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā.