

UNIVERSĀLĀ ŠPAKTELTEPE LH/ Universālā iekšdarbu špak- teltepe sienām un griestiem

15 11 2024

- Pielietojums:**
- Iekšdarbiem
 - Sienu un griestu apdarei
 - Manuālai iestrādei

- Piemērotība:** Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biezās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām:
- Cementa vai ģipša apmetums
 - Ģipškartons
 - Betons
 - Gāzbetons
 - Koka skaidu un šķiedru plates

- Īpašības:**
- Gatava darbam
 - Viegli uzklājama un slīpējama
 - Mazs sarukums
 - Izteikti balta, ar labu segtspēju
 - Nesatur šķīdinātājus

- Komponentes:**
- Ūdens polimērdispersija
 - Inertās pildvielas
 - Piedevas

Tehniskie dati:	Agregātstāvoklis	Pastveida
Malums , mm		<0,25
Krāsa		Balta
pH		8-9
Blīvums, g/cm ³		1,77±0,03
Adhēzija, Mpa (EN 1542)		0,4
Slāņa biezums , mm		≤ 4
Sausais atlikums, pēc svara %		75
Šķīdība (ūdenī), +20°C		laba
Žūšanas laiks uz sausas pamatnes, h (pie gaisa temperatūras +20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%)		1mm: 1-1,5 h

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
 - Minerālas virsmas pirms špaktelēšanas ar **SAKRET LH** jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai **SAKRET UG** (atšķaidītu ar ūdeni 1:4).
 - Smilšainas vai drūpošas virsmas pirms špaktelēšanas gruntēt ar grunti **SAKRET TGW**.
 - Kokam raksturīgas virsmas gruntēt ar **SAKRET UG** (atšķaidītu ar ūdeni 1:2).

UNIVERSĀLĀ ŠPAKTELTEPE LH/ Universālā iekšdarbu špak- teltepe sienām un griestiem

15 11 2024

Izstrāde:

- Pirms lietošanas materiālu ir jāpārmaisa.
- Špakтели uz virsmas uzklāj ar špakteljāpstiņu vai špakteles uzklāšanas rulli **Roll'Enduit®** un vienmērīgi izlīdzina.
- Sacietējušu špakтели var slīpēt ar smalku smilšpapīru vai slīpējamo sietiņu (P150 – P240).
- Špaktelētās virsmas var slīpēt pēc pilnīgas špakteles izžūšanas (1mm / apm. 60min.).
- Ja pēc slīpēšanas nepieciešama papildus špakteles uzklāšana, tad slīpētā virsma pirms špaktelēšanas ir jānogruntē ar grunti **SAKRET TGW**.
- Ieteicamā virsmas un gaisa temperatūra špaktelēšanas un špakteles žūšanas laikā ir +10°C līdz +25°C. Zemākās temperatūrās un augstākā gaisa mitrumā špakteles žūšanas laiks būs garāks. Pārāk augstās temperatūrās žūšana notiek ļoti strauji un var negatīvi ietekmēt darba kvalitāti.

Papildus norādījumi izstrādei:

- **Špakteltepi nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!** Tas var izraisīt špakteltepes īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš, kg/m²:

- 1,5-1,75, klājot 1mm kārtā
- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelēšanas metodes un apstākļiem.

Iepakojums:

- PE spainis 1 kg/ kastē 12 gb./ pilna palete 288 gb.
- PE spainis 8 kg/ pilna palete 80 gb.
- PE spainis 15 kg/ pilna palete 33
- PE spainis 25 kg/ pilna palete 16 gb.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
- **Nesasaldēt!**

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 kg	288gb./ pal/	4751006563896
Balta	8 kg	80 gb./pal.	4751006561748
Balta	15 kg	33 gb./pal.	4751006561656
Balta	25 kg	16 gb./pal.	4751006568631

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās