



## SAKRET LM –VIEGLĀ MŪRJAVA

07 11 2024

Vieglā mūrjava (stiprības klase M5 saskaņā ar standartu EN 998-2)

- Pielietojums:**
- Sienu mūrēšanai no viegliem keramiskiem vai keramzītbetona blokiem (piemēram, Keraterm, Fibo), kad ir nepieciešama samazināta šuves siltumvadītspēja.
  - Dažādu veidu dobumu aizpildīšanai, kad nav nepieciešama liela materiāla stiprība.
  - Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

- Īpašības:**
- Augstas siltumizolējošas īpašības.
  - Pelēkā krāsā.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
  - Vieglās pildvielas.
  - Inertās pildvielas.
  - Tehnoloģiskās piedevas.

<b>Tehniskie dati:</b>	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	20 kg	aptuveni 5,8-6,2 l
	Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
	Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
	Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>	
	Maksimālais grauda izmērs:	līdz 4,0 mm	
	Siltumvadītspējas koeficients:	0,216 W/mK	
	No 20 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 30-34 litrus javas	
	Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Blokiem ir jābūt tīriem un sausiem.
  - Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
  - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Darbs jāveic ievērojot sienu mūrēšanas darbu tehnoloģijas noteikumus!
  - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- 1m<sup>3</sup> Keraterm celtniecības bloku mūrēšanai ir nepieciešami aptuveni 57 kg sausā maisījuma.

- Iepakojums:**
- Papīra maiši 20 kg.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepļestu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosēgt.
  - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

- Utilizācija:**
- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
  - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.



## SAKRET LM –VIEGLĀ MŪRJAVA

07 11 2024

### Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus  $\leq 0,0002\%$ .
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

### Papildus informācija:

- Societēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$ .
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	20 kg	35 gb./pal.	4751006563926

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā ([http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID\\_LM.pdf](http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_LM.pdf)).