

SAKRET SFP Fine – SMALKĀ FASĀDES ŠPAKTELE

21 11 2024

Smalkā fasādes kaļķa-cementa nobeiguma špaktele.

- Pielietojums:**
- Fasāžu gludajai špaktelēšanai.
 - SAKRET vēsturisko apmetumu sistēmās pielieto kā nobeiguma apdares kārtu.
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Labi klājas.
 - Augsta ūdens tvaiku caurlaidība.
 - Slīpējama.

- Komponentes:**
- Kaļķhidrāts.
 - Portlandcements (6%).
 - Inertās pildvielas.
 - Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,44 l
	20 kg	aptuveni 8,80 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
Maksimālais grauda izmērs:	<0,25 mm	
Vienas kārtas biezums:	1 - 3 mm	
Var slīpēt:	pēc 12 stundām	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥1,00 N/mm ²	
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥0,85 N/mm ²	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ	8,3	
Kapilārā ūdens absorbcija W ₂₄ :	1,17 (kg/m ² h ^{0,5})	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedeģošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām.
- Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, neīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem neīrumiem.
- Uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Drūpošas un vājas virsmas jāgruntē ar dziļumgrunti **SAKRET TGW**.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.
- Vāji uzsūcošas un blīvas virsmas jāgruntē ar saķeres grunti **SAKRET SC**.

Izstrāde:

- Špakteles pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika (apm. 3min.) atkārtoti samaisīt.
- Sagatavoto maisījumu uz virsmas uzklāt ar špakteleļļpstiņu un vienmērīgi izlīdzināt.
- Sacietējušu var slīpēt ar smalku smilšpapīru (240 μm).

Papildus norādījumi izstrādei:

- Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

Patēriņš:

- Aptuveni 1 kg/m², ja slāņa biezums ir 1 mm.

Iepakojums:

- Plastmasas spaiņi 20 kg.



SAKRET SFP Fine – SMALKĀ FASĀDES ŠPAKTELE

21 11 2024

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilēt vai attaisīt iepakojumu nekavējoties nasegt.
 - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši.
- Utilizācija:**
- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
 - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.
- Drošības informācija:**
- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
 - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Papildus informācija:**
- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).
 - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	20 kg	16 gb./pal.	4751006565548

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.