



Minerāla tonēta restaurācijas java SAKRET HPM

22.11.2024

Ar minerālajiem pigmentiem tonēta mākslīgā akmens masa (CSIII klase atbilstoši EN 998-1)

- Pielietojums:**
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
 - Sienām un griestiem
 - Īpaši piemērota vēsturisku ēku restaurācijā un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā

- Piemērotība:**
- Minerālām virsmām
 - Īpaši piemērota ķieģeļu virsmu protezēšanai (atjaunošanai)
 - Piemērota slāņu biezumam 2-5mm vienā kārtā
 - Izmantojama dekoratīvai apdarei

- Īpašības:**
- Teicama toņu noturība
 - Ar hidrofobām piedevām
 - Ļoti plaša toņu gamma
 - Tiek veikta tonēšana pēc individuāla parauga vai pēc standarta toņu paraugiem
 - Plastiska un viegli apstrādājama

- Komponentes:**
- Kaļķhidrāts
 - Baltais portlandcements
 - Minerālie pigmenti
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Ūdens daudzums 1kg sausajam maisījumam	apm. 0,24litri
Ūdens daudzums 10kg sausajam maisījumam	apm. 2,4litri
Nobriešanas laiks	apm. 3 min.
Izstrādes laiks	apm. 2 stundas
Cietēšanas laiks	1mm / 24stundās
Spiedes stiprības klase (pēc EN 998-1)	CSIII
Kapilārā ūdens absorbcijas klase	Wc2
Maksimālais grauda izmērs	≤ 0,6mm
Viena slāņa biezums	2-5mm
Materiāla patēriņš	apm. 1,5kg/1mm/m ²
No 10kg maisījuma var pagatavot javu	apm. 7,6litri
Gaisa un virsmas temperatūra izstrādei	+5°C līdz +25°C
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)



Minerāla tonēta restaurācijas java SAKRET HPM

22.11.2024

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām.
 - Pamatnei jābūt bez putekļiem, netīrumiem, nedrīkst būt eļļainas vai taukainas, un bez minerālai virsmai neraksturīgiem uzslāņojumiem
 - Senus būvmateriālus mehāniski attīra līdz stabilai struktūrai
 - Erodējušus vai birstošus ķieģeļus attīra līdz stabilai virsmai, bet ja tas nav iespējams tad aizstāj ar jauniem
 - Vēsturisku ēku ķieģeļu pārmūrēšanai rekomendējam izmantot kaļķu bāzes mūrjavu **SAKRET KZM2 vai SAKRET KZM A4**
 - Stipri uzsūcošas virsmas gruntē ar **SAKRET TGW**
 - Blīvas un vāji uzsūcošas virsmas gruntē ar **SAKRET CEM Prim** – uzklāšanu veic ar otu
 - Ar mitrumu piesātinātām virsmām jānovērš mitruma migrācijas cēlonis un jāžāvē virsma

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu sajauc ar tīru dzeramo ūdeni ievērojot pievienojamā ūdens daudzuma rekomendācijas
 - pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz
 - izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem
 - Pēc nobriešanas laika (apm. 3min.) atkārtoti samaisīt
 - Materiāla konsistenci iespējams nedaudz koriģēt ar ūdens daudzuma izmaiņām atkarībā no veicamo darbu specifikas
 - Pārāk liela ūdens daudzuma pievienošana var izsaukt pigmenta nenoturību
 - Veidojot šķidru javu iespējama spīduma parādīšanās uz nožuvušās virsmas
 - Materiāls ir tonēts, tāpēc lietojiet katram tonim savus instrumentus un pasargājiet tās zonas, kuras nav paredzēts apstrādāt ar javu
 - Materiāla cietēšanas laiks ir apmēram 1mm/24stundās.
 - Materiāla cietēšana, žūšana un toņa noturība ir atkarīga no virsmas un gaisa temperatūras, kā arī no virsmas un gaisa mitruma
 - Neveiciet darbus tiešos saules staros
 - Slāņu biezumiem, kuri vienā kārtā pārsniedz 5mm materiālu jāuzklāj vairākās kārtās
 - Krasu slāņa biezumu izmaiņu vai biezu slāņu uzklāšanas gadījumā pieļaujama stiegrojuma lietošana
 - Protezētām/atjaunotām virsmas pēc nokrišņiem vai augta mitruma apstākļos var parādīties toņa maiņa, bet tā nav uzskatāma par materiāla nepilnību
 - Nožuvuša materiāla faktūra un toņa vizuālais izskats ir atkarīgs no pamatnes īpašībām, uzklāšanas tehnikas un izvēlēta toņa
 - Lai uzlabotu atjaunoto virsmu noturību pret atmosfēras nokrišņu iedarbību rekomendējam to pārklāt ar hidrofobizējošu sastāvu **SAKRET HF**

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- **Maisījumu nejaukt ar citiem materiāliem!** Tas var izraisīt materiāla īpašību kardinālas izmaiņas
 - Virsmas, kas nav paredzētas apstrādāšanai (metāla virsmas, logu stiklus, alumīnija konstrukcijas u.c.), uz kurām ir nonākusi java, nekavējoties tīrīt ar ūdeni
 - Lielu plakņu atjaunošanai rekomendējam izmantot dažādu toņu sastāvus, lai eksponētu vēsturiskajam mūrim tuvāku izskatu
 - Pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas instrumentus un traukus mazgāt ar tīru ūdeni

- Iepakojums:**
- PP spainis 10kg



Minerāla tonēta restaurācijas java SAKRET HPM

22.11.2024

Uzglabāšana:

- Sausam produktam nav īpašu ierobežojumu uzglabāšanas temperatūrai
- Izvairīties no uzglabāšanas svārstīgās temperatūrās
- Atvērts iepakojums pēc lietošanas ir hermētiski jāaizver
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas drošības datu lapās
- Maisījums ir sārmais un var kairināt ādu un acis
- Sajaukšanas laikā lietojiet respiratoru, aizsargbrilles un cimdus
- Izstrādes laikā lietojiet aizsargbrilles un cimdus
- Ja materiāls nokļuvusi uz ādas vai acīs, tad nekavējoties skalojiet ar lielu tīra ūdens daudzumu vismaz divas minūtes un vēršaties pie ārsta uzrādot produkta drošības datu lapu
- Īpaši izvairieties no krāsas iekļūšanas acīs

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.

Produkta krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītru kods
Tonēts produkts	10 kg	33 gab./pal.	4751006565241

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.