

## SAKRET FKW – FLĪŽU LĪME EKSTRA (BALTA)

12 12 2024

Uzlabota cementa līme ar samazinātu slīdi un pagarinātu atvērto laiku **C2TE** saskaņā ar standartu **EN 12004**.

**Pielietojums:**

- Sienu un grīdu apdarei.
- Plānā vai vidēji biezā kārtā keramisko, klinkera un betona apdares flīžu, akmens masas, stikla un dabīgā akmens flīžu, kamīna flīžu, mozaīkas flīžu līmēšanai.
- Līmēšanai uz betona u.c. minerālajām virsmām, uz vecajām flīzēm, uz akrila, kaučuka, minerālajām hidroizolācijas mastikām un hidroizolācijas pārklājumiem, kā arī uz konstrukcijām no ģipškartona.
- Apsildāmajām grīdām, pakāpieniem un paaugstinātās noslodzes grīdām.
- Apdares flīžu pielīmēšanai.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

**Īpašības:**

- Baltā krāsā.
- Ar samazinātu slīdi
- Ar pagarinātu atvērto laiku
- Izturīga pret ūdeni un salu

**Komponentes:**

- Portlandcements
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

**Tehniskie dati:**

|                                                                  |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Pievienojamais ūdens daudzums uz:                                | 1 kg                    | aptuveni 0,320 l |
|                                                                  | 5 kg                    | aptuveni 1,60 l  |
|                                                                  | 12,5 kg                 | aptuveni 4,00 l  |
|                                                                  | 25 kg                   | aptuveni 8,00 l  |
| Nobriešanas laiks:                                               | aptuveni 3 min.         |                  |
| Izstrādes laiks:                                                 | aptuveni 2 stundas      |                  |
| Var staigāt un aizpildīt šuves:                                  | pēc 24 stundām          |                  |
| Izstrādes temperatūra:                                           | no +5°C līdz +25°C      |                  |
| Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:                              | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc novēcināšanas karsējot:             | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:                | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem: | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |                  |
| Flīzes slīde:                                                    | ≤ 0,5 mm                |                  |
| Atvērtais laiks: adhezīvā stiprība stiepē pēc 30 min.:           | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |                  |
| Ugunsdrošības klase                                              | A1 (nedegošs)           |                  |

**Pamatnes sagatavošana:**

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipškartonu jägruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Neuzsūcošas virsmas jägruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jäapstrādā ar abrazīvu materiālu.

## SAKRET FKW – FLĪŽU LĪME EKSTRA (BALTA)

12 12 2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izstrāde:</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Līmes pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt.</li><li>Sagatavoto līmi uzklāt uz virsmas un izlīdzināt ar zobķelli. Uz svaigi uzklātas līmes uzlikt flīzi un viegli uzspiežot, iestātīt vajadzīgajā pozīcijā. Rekomendējam vienā līmes uzklāšanas reizē, uzklāt tikai tāk daudz līmes uz virsmas laukuma, cik aptuveni 20 minūšu laikā varēsit noklāt ar flīzēm.</li></ul> |
| <b>Papildus norādījumi izstrādei:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Līmes pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.</li><li>Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!</li><li>Deformācijas šuves nedrīkst aizpildīt ar līmi!</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Patēriņš:</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Aptuveni 1,6 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja ķelles zobu izmērs ir 4 mm.</li><li>Aptuveni 2,4 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja ķelles zobu izmērs ir 6 mm.</li><li>Aptuveni 3,9 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja ķelles zobu izmērs ir 10 mm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Iepakojums:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Papīra maisi 5 kg / pilna palete 200 gb.</li><li>Papīra maisi 12,5 kg / pilna palete 96 gb.</li><li>Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uzglabāšana:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.</li><li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Utilizācija:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.</li><li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš lamiņēts ar plēves starpkārtu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Drošības informācija:</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!</li><li>Satur šķistošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus <math>\leq 0,0002\%</math>.</li><li>Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Papildus informācija:</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (<math>&gt; +25^{\circ}\text{C}</math>).</li><li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru <math>+23 \pm 2^{\circ}\text{C}</math> un relatīvo gaisa mitrumu <math>50 \pm 5\%</math>.</li><li>Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.</li></ul>                                                                                                                                |

| Krāsa | Iepakojums 1 | Iepakojums 2 | Svītrkods     |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| Balta | 5 kg         | 200 gb./pal. | 4751006560499 |
| Balta | 12,5 kg      | 96 gb./pal.  | 4751006563773 |
| Balta | 25 kg        | 48 gb./pal.  | 4751006560086 |

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.