

Matēta ūdens dispersijas akrila krāsa iekšējās apdares darbiem

**Pielietojums:**

- Dzīvojamām un sabiedriska lietojuma telpām
- Sienu un griestu krāsošanai sausās telpās
- Mitrām telpām ar ventilāciju

**Piemērotība:**

- Jaunu un iepriekš krāsotu virsmu krāsošanai
- Betona virsmām
- Apmestām virsmām
- Ķieģeļu virsmām
- Špaktelētām virsmām
- Ģipškartona plātnēm
- Kokšķiedras plātnēm
- Krāsojamo tapešu virsmām

**Īpašības:**

- Nepiloša
- Matēta
- Kopjama
- Mazgājama
- Labi sedzoša
- Viegli uzklājama

**Komponentes:**

- Akrila kopolimēra dispersija
- Pigmenti
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

**Tehniskie dati:**

Tonis	Balta un tonējama (A bāze)
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Matēta (spīduma pakāpe 5)
Izturība pret mitru beršanu (ISO 11998/ EN 13300)	Klase 1
Izturība pret mazgāšanu (SFS 3755)	Iztur vairāk nekā 10000 mazgāšanas ciklus
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu atkārtoti var krāsot pēc apm. 4 st.
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,25 – 1,30
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 20rpm)	100-200
Sausais atlikums, %	52
GOS daudzums, g/l	≤ 30

**Pamatnes sagatavošana:**

- Krāsojamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem, taukiem un putekļiem
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu
- Virsmu, kas iepriekš ir bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus
- Ja nepieciešams krāsojamo virsmu nošpaktelēt un noslīpēt
- Slīpētām virsmām notīra putekļus un tās nogruntē ar SAKRET TGW
- Pirms krāsošanas iespējams izmantot grunts krāsu SAKRET KG

## SAKRET INTRO

## Matēta krāsa iekšdarbiem

12 03 2025

### Izstrāde:

- Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt
- Krāsa ir gatava lietošanai
- Klājot uz virsmas pirmo krāsas kārtu, kā arī, izmantojot krāsas uzklāšanai smidzinātāju, vajadzības gadījumā krāsa jāatšķaida ar ūdeni (līdz 10% no tilpuma)
- Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu
- Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,015"- 0,021") 1 - 2 kārtas
- Griesti jākrāso gaismas krišanas virzienā

### Papildus norādījumi:

- Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt no +7°C līdz +25°C (ieteicams +18±2°C) un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Ja telpā ir pārāk augsta temperatūra vai arī caurvējš, var veidoties nekvalitatīva plēve
- Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
- Virsmu kopšanu un mazgāšanu var uzsākt ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas
- Virsmu tīrīšanai izmanto neitrālu mazgāšanas līdzekli (pH 6-8)
- Ļoti netīrām virsmām var izmantot viegli sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 8-10), bet pēc tā lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni
- Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas, pieļaujama uzmanīga tīrīšana ar ūdenī samitrinātu mīkstu sūkli vai lupatiņu

### Patēriņš:

- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, virsmas sagatavošanas pakāpes, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem
- 8 – 12 m<sup>2</sup>/l – gludas virsmas klājot vienā kārtā
- 7– 9 m<sup>2</sup>/l – ģipškartona plātņu, krāsojamo tapešu un špaktelētas virsmas klājot vienā kārtā
- 4– 5 m<sup>2</sup>/l – ar dekoratīvo apmetumu apmestas un rupjas virsmas klājot vienā kārtā

### Iepakojums:

- PP spainis 9 l / pilna palete 33 gab.

### Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
- **Sargāt no sala!**

### Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

### Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/a) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 30 g/l.

### Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	9 l	33 gab./ pal.	4751006568990

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās.