

ĀRĒJĀS IEDARBĪBAS KLASES																		
Nav korozijas riska vai citas ietekmes	Karbonizācijas izraisīta korozija				Hlorīdu izraisīta korozija						Sasalšanas/atkuššanas ietekme				Agresīva ķīmiskā vide			
					Jūras ūdens			Hlorīdi, kuru izcelsme nav jūras ūdens										
X0	XC 1	XC 2	XC 3	XC 4	XS 1	XS 2	XS 3	XD 1	XD 2	XD 3	XF 1	XF 2	XF 3	XF 4	XA 1	XA 2	XA 3	
Maksimālā ūdens/ cementa attiecība ▶	nav	0,90	0,80	0,60	0,60	0,50	0,45	0,45	0,55	0,55	0,45	0,60	0,50	0,50	0,45	0,50	0,45	0,50
Minimālā stiprības klase ▶	C8/10	C20/25	C25/30	C30/37	C30/37	C30/37	C35/45	C35/45	C30/37	C30/37	C35/45	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	C30/37	C35/45	C40/50
Minimālais cementa daudzums (kg/m³) ▶		160	160	250	250	300	320	320	300	300	320	270	330	320	340	300	320	330
SAKRET sauso betona maisījumu atbilstība ārējās iedarbības klasēm																		
BH	BH	BH																
BX	BX	BX	BX	BX	BX	BX			BX	BX	BX				BX			
C50/60	C50/60	C50/60	C50/60	C50/60	C50/60	C50/60			C50/60	C50/60	C50/60				C50/60			

Spiedes stiprības klases klona materiāliem													
Klase ▶	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Spiedes stiprība, N/mm² ▶	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

