



GRUNTS SAKRET OAD PRIMER

01 12 2025

Lietošanai gatava grunts pirms hidroizolācijas OAD ELASTIC uzklāšanas.

Pielietojums:

- Iekšdarbiem
- Sienām un grīdām
- Virsmu sagatavošanai pirms hidroizolācijas SAKRET OAD ELASTIC iestrādes
- Vannas istabām, virtuvēm, tualetēm, dušas telpām u.c.
- Mitrajām telpām pirms hidroizolācijas sistēmas izveides

Piemērotība:

- Minerālām virsmām un uz ģipškartona
- Hidroizolācijas sistēmas SAKRET HYDROFLEX (ETA 24/0601) sastāvdaļa
- Izmantojama virsmu sagatavošanai pirms flīzēšanas

Īpašības:

- Gatava lietošanai
- Uzlabo saķeri ar hidroizolāciju SAKRET OAD ELASTIC
- Uzlabo saķeri ar flīžu līmēm
- Laba saķere ar dažādiem materiāliem
- Samazina virsmas ūdens absorbciju
- Uzlabo saķeri un nostiprina virsmu
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Agregātstāvoklis	Šķidra
Krāsa	Balta
pH	8-9
Blīvums, g/cm ³	1,00
Šķīdība (ūdenī), +20°C	laba
Žūšanas laiks, h	~ 2

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsas paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Betona un cementa bāzes virsmu relatīvais mitrums (RH) nedrīkst pārsniegt 90%

Izstrāde:

- Pirms lietošanas produktu kārtīgi samaisīt
- Uznešanai izmanto otu vai rulli
- Izstrādes temperatūra +10°C līdz +25°C
- Žūšanas laiks ~ 2 stundas

Papildus norādījumi izstrādei:

- Izvairieties no pelņu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā
- **Grunti nejaukt ar citiem materiāliem!** Tas var izraisīt materiāla īpašību kardinālas izmaiņas.
- Stipri uzsūcošas pamatnes jāgruntē divas reizes
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš, litri/m²:

- Apm. 0,150.

Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no uzklāšanas metodes un apstākļiem.



GRUNTS SAKRET OAD PRIMER

01 12 2025

Iepakojums:	• PP pudele 1 litri / 15 gab. kastē / pilna palete 360 gab. • PP kanna 5 litri / pilna palete 72 gab. • PP kanna 10 litri / pilna palete 36 gab. • PP kanna 20 litri / pilna palete 24 gab.
Uzglabāšana:	• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +25°C
Utilizācija:	• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.
Drošības informācija:	• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. • Nesasaldēt!

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 litrs	360 gab. / pal.	4751006569126
Balta	5 litri	72 gab. / pal.	4751006569133
Balta	10 litri	36 gab. / pal.	4751006569140
Balta	20 litri	24 gab. / pal.	4751006569157

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, sistēmas SAKRET HYDROFLEX deklarētās vērtības - ekspluatāciju īpašību deklarācijā.