



SAKRET S-TOP poliuretāna-akrila krāsa

03.02.2022

Atbilst standartam EN 1504-2 (pārklājums (C) atbilstoši principam PI).

Pielietojums:

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Grīdām un sienām
- Nodilumizturīga
- Dzelzsbetona un betona elementu aizsardzībai
- Kāpnēm un balkoniem
- Minerālām, cementa un cementa/polimēru materiālu virsmām
- Hidroizolācijas Sakret TCM krāsošanai
- Viegļām mehāniskām slodzēm
- Ūdens tvaiku caurlaidīga

Īpašības:

- Poliuretāna un akrila bāzes krāsa
- Nodrošina virsmas aizsardzību
- Uzlabo konstrukcijas ilgmūžību
- Plastiska un viegli iestrādājama
- Iestrādei ar rokām
- Balta vai tonēta divos toņos RAL 7035 (gaiši pelēka) un RAL 7037 (tumši pelēka)

Komponentes:

- Poliuretāns
- Akrilāts
- Inertās pildvielas
- Pigments
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Fasējums:	0,9 litri
Žūšana starp kārtām:	apm. 3 stundas
Žūšana līdz pārstaigāšanai:	apm. 12 stundas
Žūšana pilnīgai noslodzei:	5 - 7 dienas
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C
Spīdums:	40 / Pusspīdīgs
Sausais atlikums:	47%
Adhēzija:	> 2,0 N/mm ²
Ūdens tvaiku caurlaidība:	Klase I
Ūdens caurlaidība:	w < 0,1 kg/m ² h0,5
Blīvums:	1,10 – 1,30 g/cm ³
GOS saturs:	140 g/l
Nodilumizturība EN ISO 7784-2 "Taber Abraser" CS10 / 1000gr	1000 cikli / Masas zudums 60mg
ISO 2808: 110µm	Klase ≤ 2
pH	7 - 9
Patēriņš:	apm. 1litrs/8m ² vienā kārtā
Uguns klasifikācija:	Bfl-s1



SAKRET S-TOP poliuretāna-akrila krāsa

03.02.2022

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām.
- Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, sāļiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Pirms krāsošanas virsmas ieteicam noslīpēt matētas
- Svaigas betona virsmas krāsot ne ātrāk kā 1 nedēļu pēc to iestrādes
- Šaubu gadījumā produktu jāizmēģina uz neliela laukuma.

Izstrāde:

- Pirms lietošanas krāsu kārtīgi pārmaisīt
- Krāsu uzklāj ar otu vai rulli divās kārtās ar tehnoloģisko pauzi vismaz 3h
- Krāsojot īpaši uzsūcošu pamatni, krāsu atšķaida ar 20% ūdens.
- Ja mitrums pārsniedz 85%, virsma var palikt matēta un svītraina.
- Krāsošanas darbus drīkst veikt gaisa un virsmas temperatūrās +5°C līdz +25°C un šādu temperatūras režīmu ir jānodrošina krāsas pilnas žūšanas ciklā, kas ir apm. 1.nedēļa
- Nekrāsot virsmas tiešos saules staros, caurvējā un ja vēja ātrums pārsniedz 10m/s.
- Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā telpās jānodrošina laba ventilācija.
- Pirms SAKRET TCM hidroizolācijas krāsošanas ievērot tehnoloģisko žūšanas pauzi 1mm/24h.

Papildus norādījumi izstrāde:

- Produkts nav paredzēts virsmas līdzināšanai vai virsmas defektu aizpildei
- Darbarīku tīrīšanai izmantojiet ūdeni
- Zemākā pieļaujamā virsmas temperatūra ir + 5°C
- Zemāku temperatūru un augstāka gaisa mitruma apstākļos krāsas žūšanas laiks var palielināties
- Paaugstināta gaisa mitruma apstākļos krāsas spīdums var mainīties no pusspīdīga uz matētu.
- Rekomendējam vienu plakni krāsot vienā dienā un vienādos apstākļos

Virsmas kopšana:

- Virsmas var tīrīt 1. nedēļu pēc krāsošanas.
- Virsmas tīrīšanai izmantot ūdeni vai neitrālā (pH 6 - 8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu.
- Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.
- Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodurbumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 nedēļas laikā.
- Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdeni samitrinātu sūkli vai lupatu.

Patēriņš:

- Apm. 1litrs/8m² vienā kārtā uz gludām virsmām

Iepakojums:

- Metāla bundža 0,9litri

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt vēsā un sausā vietā.
- Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši.
- +5°C līdz +30°C



SAKRET S-TOP poliuretāna-akrila krāsa

03.02.2022

Utilizācija:	Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapā - Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/i) 140g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 140 g/l.
Papildus informācija:	- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$). - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Sakret S-TOP (Balta)	0,9 litri		4751006568433
Sakret S-TOP (RAL 7035)	0,9 litri		4751006568440
Sakret S-TOP (RAL 7037)	0,9 litri		4751006568457

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā.