



SAKRET TB – TORKRETBETONS

12 12 22

Betona un dzelzsbetona remontam

- Pielietojums:**
- Betonu un dzelzsbetonu konstrukciju remontam.
 - Tiltu remontiem.
 - Tuneļu izbūvei un remontiem.
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
 - Pelēkā krāsā.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
 - Inertās pildvielas.
 - Sintētiskā šķiedra.
 - Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 2,85 l
	Nobriešanas laiks	aptuveni 3 min.	
	Izstrādes laiks	aptuveni 1 stunda	
	Izstrādes temperatūra	no +5°C līdz +25°C	
	Maksimālais grauda izmērs	līdz 3,1 mm	
	Spiedes stiprība pēc 24h	≥20 N/mm ²	
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm	≥45 N/mm ²	
	Lieces stiprība pēc 24h	≥6 N/mm ²	
	Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm	≥9 N/mm ²	
	Elasticitātes modulis	≥ 20 GPa	
	Adhēzija atkarībā no sagatavotās pamatnes	≥2,0 N/mm ²	
	Termiskā saderība 1 daļa (sasaldēšanas/atkausēšanas cikli)	≥ 2 MPa	
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
 - Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.
 - Metāla elementu pretkorozijas un/vai kontaktslāņa izveidei pielieto minerālo pretkorozijas kontaktjavu SAKRET CEM Prim iestrādi veicot pēc materiālā tehniskajā dokumentācijā sniegtajām norādēm.

- Izstrāde:**
- Masu uznest vajadzīgajā slāņa biezumā, izlīdzināt un nogludināt.
 - Vienas kārtas biezums, atkarībā no virsmas novietojuma, ir 20-50mm.
 - Nākošo kārtu uzklāj pēc tam, kad pamatslānis ir pietiekoši sacietējis.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
 - Svaiga betona virsmu pirmajās stundās jāaizsargā no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības - vēja, lietus, sala un tiešiem saules stariem, kā arī no lielām temperatūras svārstībām.
 - Betons obligāti jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas.

- Iepakojums:**
- Papīra maisi 25 kg / pilna paleta 48 gb.



SAKRET TB – TORKRETBETONS

12 12 22

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilēt vai attaisīt iepakojumu nekavējoties nasegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OŪ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006567931

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.