

## SAKRET LH Plus iekšdarbu špaktele sienām un griestiem

02 12 2025

### Pielietojums:

- Iekšdarbiem
- Sienām un griestiem
- Izstrādei ar rokām
- Uzklājama 0-4mm

### Piemērotība:

Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biezās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām:

- Cementa vai ģipša apmetums
- Ģipškartons
- Betons
- Gāzbetons
- Koka skaidu un šķiedru plates

### Īpašības:

- Viegli uzklājama un slīpējama
- Mazs rukums
- Izteikti balta
- Laba sedzamība
- Nesatur šķīdinātājus
- Q3-Q4 virsmas kvalitātes līmeņu iegūšanai
- Īpaši piemērota gludai špaktelēšanai
- Gatava darbam (jāpārmais)

### Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

### Tehniskie dati:

Agregātstāvoklis	Pastveida
Malums , mm	<0,25
Krāsa	Balta
pH	8-9
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,75±0,05
Adhēzija, Mpa (EN 1542)	0,4
Slāņa biezums , mm	≤ 4
Sausais atlikums, pēc svāra %	75
Šķīdība (ūdenī), +20°C	laba
Žūšanas laiks uz sausas pamatnes, h (pie gaisa temperatūras +20°C un relatīvā gaisa mitruma 50% )	1mm: 1-1,5 h

### Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Minerālas virsmas pirms špaktelēšanas ar **SAKRET LH Plus** jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai SAKRET UG (atšķaidītu ar ūdeni 1:4).
- Smilšainas vai drūpošas virsmas pirms špaktelēšanas gruntēt ar grunti **SAKRET TGW**.
- Kokam raksturīgas virsmas gruntēt ar **SAKRET UG** (atšķaidītu ar ūdeni 1:2).

## SAKRET LH Plus iekšdarbu špaktele sienām un griestiem

02 12 2025

### Izstrāde:

- Pirms lietošanas jāpārmaisa ar rokas mikseri
- Izmanto neatšķaidītu
- Špakтели uz virsmas uzklāj ar špakteleļļāpstiņu vai špakteles uzklāšanas rulli **Roll'Enduit®** un vienmērīgi izlīdzina
- Izžuvušu virsmu slīpē ar smilšpapīru (rekomendējam izmantot smilšpapīru P120-180µm)
- Nepieciešamības gadījumā nelīdzeno vietu labošanai, špakтели uzklāj atkārtoti
- Izstrādes temperatūra +10°C līdz +25°C
- Izstrādei rekomendējam pielietot nerūsējošā tērauda instrumentus

### Papildus norādījumi izstrādei:

- Konsistences regulēšanai var pievienot ūdeni (max. 1%). Špakтели kārtīgi samaisa un izlieto nekavējoties
- Ja tiek veikta vairāku kārtu špaktelēšana un slīpēšana, tad virsma ir jāgruntē pēc katras slīpēšanas
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšana

### Patēriņš, kg/m<sup>2</sup>:

- Apmēram 1,7kg/m<sup>2</sup> klājot 1mm kārtā
- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelēšanas metodes un apstākļiem.

### Iepakojums:

- PE spainis 1 kg/ kastē 12 gb./ pilna palete 288 gb.
- PE spainis 8 kg/ pilna palete 80 gb.
- PE spainis 15 kg/ pilna palete 33 gb.
- PE spainis 25 kg/ pilna palete 16 gb.

### Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C

### Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .

### Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

### Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
- **Nesasadēt!**

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 kg	288gb./ pal/	4751006568600
Balta	8 kg	80 gb./pal.	4751006568594
Balta	15 kg	33 gb./pal.	4751006568617
Balta	25 kg	16 gb./pal.	4751006568624

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās