



Hidrofobizators minerālo virsmu aizsardzībai pret atmosfēras nokrišņiem un netīrumiem

Pielietojums:	• Ārdarbiem • Fasādes apstrādei	
Piemērotība:	• Virsmām, kuras ir svarīgi pasargāt no atmosfēras nokrišņu nokļūšanas konstrukcijā • Betona un dzelzsbetona virsmām • Apmetām virsmām • Ķieģeļu virsmām • Citu minerālo celtniecības materiālu virsmām, izņemot koku	
Īpašības:	• Apstrādātā virsma atgrūž ūdeni un netīrumus • Augsta ūdens tvaika caurlaidība • Virsmu pēc apstrādāšanas iespējams mazgāt ar ūdens strūklu • Virsmu var krāsot ar plēvi veidojošām fasāžu krāsām • Produktu nevar lietot kā pamatu horizontālai vai vertikālai hidroizolācijai	
Komponentes:	• Silikona dispersija • Tehnoloģiskās piedevas	
Tehniskie dati:	Tonis	Balts, pēc nožūšanas caurspīdīgs
	Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	3 stundas
	Blīvums, g/cm ³	1,00
	Sausais atlikums, %	11
	pH	6 - 8
Pamatnes sagatavošana:	• Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)	
Izstrāde:	• Produktu pirms lietošanas samaisīt. • Hidrofobizatoru virsmai uznes ar otu, rullīti vai pulverizatoru tik daudz, cik virsma ir spējīga uzsūkt. • Pēc nožūšanas virsma iegūst ūdens un netīrumu atgrūšanas īpašības.	
Papildus norādījumi izstrādei:	• Apstrādājamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%. • Nestrādāt lietus un stipra vēja laikā. • Apstrādāto virsmu līdz pilnīgai nožūšanai sargāt no atmosfēras nokrišņiem. • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas. • Produkts paredzēts lietošanai tikai uz tam paredzētajām virsmām. Pirms darbu uzsākšanas rūpīgi aizsargājiēt visas blakus esošās virsmas, konstrukcijas elementus un materiālus, kas nav paredzēti apstrādei. Produkta šļakatas vai pārpalikumi nekavējoties jānotīra, kamēr materiāls vēl nav sacietējis. Pēc produkta nožūšanas vai sacietēšanas to iespējams noņemt tikai mehāniski.	



SAKRET HF

Hidrofobizators

11 09 2026

Patēriņš:	• Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādāšanas metodes un apstākļiem • Betons, kaļķa/cementa apmetums SAKRET CLP+ – 4-6 m²/l • Māla ķieģelis – 14-16 m²/l • Minerālais dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 2 mm – 3-5 m²/l • Keramzītbetona bloki – 1,5-3 m²/l
Iepakojums:	• PE pudele 1 l / pilna palete 360 gb. • PE kanna 5 l / pilna palete 72 gb. • PE kanna 10 l / pilna palete 36 gb.
Uzglabāšana:	• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C • Sargāt no sala!
Utilizācija:	• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	1 l	360 gb./pal.	4751006567788
	5 l	72 gb./pal.	4751006568792
	10 l	36 gb./pal.	4751006566835

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.