TEHNISKO DATU LAPA

GRUNTS PG

28 10 2026

Grunts pamatnes nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas.

Pielietojums:

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Sienu, griestu apdarei

Piemērotība:

Lietošanai gatava grunts dažādu minerālo pamatņu apstrādei pirms SAKRET dekoratīvo apmetumu:

- MRP uzklāšanas
- SBP uzklāšanas
- AP uzklāšanas
- SIP uzklāšanas
- SMS uzklāšanas

Īpašības:

- Baltā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai
- Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Uzlabo adhēziju
- Nostiprina virsmu
- Atvieglo apmetuma strukturēšanu
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

Tehniskie dati:

Agregātstāvoklis	šķidrs
Frakcija, mm	0 – 0,5
Krāsa	Balta
pH	8-9
Blīvums, g/cm^3	1,60±0,05
Šķīdība (ūdenī), +20°C	neierobežoti
Žūšanas laiks, h	~3

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Izstrāde:

- Pirms lietošanas grunti labi jāsajauc
- Grunti izmanto neatšķaidītu
- Ļoti uzsūcošām virsmām jāveic atkārtota gruntēšana
- Uzklāj ar otu, rullīti vai smidzināšanas iekārtu 1 vai 2 kārtās
- Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C

Papildus norādījumi izstrādei:

- Izvairieties no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā
- **Grunti nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni**! Tas var izraisīt grunts īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TEHNISKO DATU LAPA

GRUNTS PG

28 10 2026

Patēriņš, kg/m²:	• Ģipškartons – 0,250 • Gāzbetons – 0,675 • Kokšķiedras plāksne – 0,250 • Koks – 0,350 • Silikāta ķieģelis – 0,375 • Betons (sauss) – 0,400 • SAKRET CLP+ - 0,335 • Keramzīta bloks (3p) – 2,200 Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	• PE spainis 5 kg/ pilna palete 80 gb. • PE spainis 15 kg/ pilna palete 33 • PE spainis 25 kgl/ pilna palete 16 gb.
Uzglabāšana:	• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C • **Sargāt no sala**!
Utilizācija:	• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
Drošības informācija:	• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. • Maksimālais GOS daudzums produktā – 2 g/ l (pieļaujamais GOS daudzums 30 g/l).
Papildus informācija:	• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	5 kg	80 gb./pal.	4751006560925
Balta	15 kg	33 gb./pal.	4751006561090
Balta	25 kg	16 gb./pal.	4751006562479

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.
Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt