TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET TB – TORKRETBETONS

30 10 2026

Betona un dzelzsbetona remontam.

Pielietojums:

- Betonu un dzelzsbetonu konstrukciju remontam.
- Tiltu remontiem.
- Tuneļu izbūvei un remontiem.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Sintētiskā šķiedra.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 2,85 l
Nobriešanas laiks	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks	aptuveni 1 stunda	
Izstrādes temperatūra	no +5°C līdz +25°C	
Maksimālais grauda izmērs	līdz 3,1 mm	
Spiedes stiprība pēc 24h	≥20 N/mm^2	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm	≥45 N/mm^2	
Lieces stiprība pēc 24h	≥6 N/mm^2	
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm	≥9 N/mm^2	
Elasticitātes modulis	≥ 20 GPa	
Adhēzija atkarībā no sagatavotās pamatnes	≥2,0 N/mm^2	
Termiskā saderība 1 daļa (sasaldēšanas/atkausēšanas cikli)	≥ 2 MPa	
Salizturība (LVS 156-1:2022 A pielikums)	F300	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.
- Metāla elementu pretkorozijas un/vai kontaktslāņa izveidei pielieto minerālo pretkorozijas kontaktjavu SAKRET CEM Prim iestrādi veicot pēc materiālā tehniskajā dokumentācijā sniegtajām norādēm.

Izstrāde:

- Masu uznest vajadzīgajā slāņa biezumā, izlīdzināt un nogludināt.
- Vienas kārtas biezums, atkarībā no virsmas novietojuma, ir 20-50mm.
- Nākošo kārtu uzklāj pēc tam, kad pamatslānis ir pietiekoši sacietējis.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Svaiga betona virsmu pirmajās stundās jāaizsargā no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības - vēja, lietus, sala un tiešiem saules stariem, kā arī no lielām temperatūras svārstībām.
- Betons obligāti jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET TB – TORKRETBETONS

30 10 2026

Iepakojums:	• Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	• Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	• Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	• Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! • Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. • Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. • Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006567931

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt